

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA

Kat. č.: 3660

Aktualizace: 29.03.2023

PROFI Poretec Sanierfeinputz

- Produkt:** Vápenná přírodně bílá štuková omítka
- Použití:** Povrchová úprava omítek v sanačním omítkovém systému PROFÍ PORETEC WTA. Pro vnitřní i venkovní použití, ruční zpracování.
- Vlastnosti:** Vysoká paropropustnost, výborná zpracovatelnost, mrazuvzdornost.
- Složení:** vápenný hydrát, drť z vápenných mušlí $\leq 0,6$ mm, přísady, nízký podíl bílého cementu

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 4 kg/m ² /3 mm
<u>Tloušťka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 10,5 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	≥ 1 N/mm ²
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	< 1600 kg/m ³
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	cca 12
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	cca 0,7 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (R - CS II)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí být pevný, zbavený prachu a nesoudržných částic a vyzrálý.

Vhodnými podklady jsou vápenné a vápenocementové omítky a omítky sanačního systému WTA. Před nanesením štukové omítky je nutné nechat podkladní omítku vyzrát za dodržení podmínky 1 den zrání na 1 mm tloušťky omítky.

Zpracování:

kontinuální míchačka, bubnová míchačka, nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Materiál se zpracovává pomocí kontinuální nebo bubnové míchačky, nebo ručně pomocí nízkootáčkového míchadla, průměrná doba míchání činí cca 3 minuty. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Materiál se nanáší pomocí hladítka v minimální tloušťce vrstvy 3 mm a povrch se zafilcuje vhodným hladítkem. Před nátěrem je nutné nechat svrchní omítku vyzrát po dobu minimálně 5 dní. Konečný nátěr musí vykazovat nízký difúzní odpor. Tuto podmínku nejlépe splňuje **PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNÍ BARVA** nebo **PROFI PORETEC VÁPENNÝ NÁTĚR**. Povrch omítky je nutno chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

3660 pytel (40 kg); 1 400 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz