

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

PROFI Jurat-Kalk

Kat. č.: 1000, 1010

Aktualizace: 27.04.2023

Produkt: Hašené vápno, stavební pojivo

Použití: Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

Vlastnosti: Jasně bílá barva, prášková forma.

Složení: hašené bílé vápno

Technické údaje:

<u>Sypná hmotnost</u>	≤ 600 kg/m ³
<u>Chemické parametry: Cao+MgO</u>	≥ 90 %
<u>Chemické parametry: MgO</u>	≤ 5 %
<u>Volné vápno</u>	≥ 80 %

Normy:

EN 459-1 (CL 90-S)

Teplota zpracování:

V průběhu zpracování a tuhnutí musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.

Zpracování:

bubnová míchačka, ruční zpracování

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Míchání:

Míchání se provádí v běžné bubnové míchačce a namíchaná směs se upraví čistou vodou na požadovanou konzistenci. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Doporučený poměr míchání:

Zdicí malta - třída 2,5:

2 díly PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

8 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

Zdicí malta - třída 5:

1 díl PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

6 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

Zdicí malta vápenná:

1 díl PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

Štuková omítka:

1 díl PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

Vápenocementová omítka:

2 díly PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

6 dílů písek

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly a ročně externím dohledem.

Balení:

Kat. č. Balení

1000 pytel (60 l); 30 pytlů/paleta

1010 silo

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz