

PROFI Haftmörtel 0,6 mm (1,2 mm)

Kat. č.:2850, 2870

Aktualizace 5/2020

Produkt:	Speciální omítková směs s extrémně vysokou přilnavostí k podkladu.	
Použití:	Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi pro omítku nevhodnými podklady (např. hladký beton). Může být použita i jako konečná omítková vrstva na hladký beton nebo v zateplovacích systémech na podklad tvořený výztužnou tkaninou přichycenou stěrkou PROFÍ Klebepachtel V30. Dále slouží v omítacích systémech k přichycení výztužné tkaniny v místech potencionálního vzniku trhlin, při opravách popraskaných starých omítek apod., vnitřní i venkovní použití.	
Vlastnosti:	Vynikající přilnavost k podkladu, dobrá propustnost pro vodní páru. Ruční zpracování.	
Technické údaje:	Složení:	vápenný hydrát, vápencová drť 0- 0,6 (1,2) mm, cement, přísady
	Spotřeba:	cca 5 kg/m ² /3 mm
	Minimální tloušťka vrstvy:	3 mm
	Pevnost v tlaku:	> 6,0 N/mm ²
	Pevnost v tahu za ohybu:	> 2,0 N/mm ²
	Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 500 kg/m ³
	Faktor difuzního odporu:	μ=cca 20
	Koeficient tepelné vodivosti:	λ= 0,8 W/m.K
	Spotřeba vody:	cca 8,0 l/pytel 30 kg
Normy:	EN 998-1:2017 (CS IV)	
Zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, nosný, dostatečně rovinný, bez výkvětů, nesmí být zmrzlý. Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFÍ Primer 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFÍ Uni Tiefengrund. Míchání: Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. Způsob aplikace: Na podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvě. V případě potřeby se vloží výztužná tkanina a nechá se vyzrát cca 1 týden. Při použití jako spojovací vrstva mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva po nanesení vodorovně zdrsní ocelovou špachtlí se zuby. Před nanášením další vrstvy omítky je třeba PROFÍ Haftmörtel nechat cca 1 den vyzrát. Při použití jako konečná omítková vrstvička na hladký beton se po zavadnutí PROFÍ Haftmörtel zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Zpracovávat v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až +30 °C.	
Likvidace odpadu:	Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.	

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Kvalita výrobku: Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři.

Skladování: Chránit před vlhkem, doba expirace 6 měsíců od data výroby.

Balení: Pytel 30 kg/paleta 1 260 kg (42 pytlů).

Bezpečnost práce: Viz údaje v bezpečnostním listu.

Profibaustoffe CZ, s.r.o

Vídeňská 140/113c

619 00 Brno

Tel.: +420 543 213 303

E-mail: info@profibaustoffe.cz

www.profibaustoffe.com