

Technický list k hliníkové pásce

Hliníková páska s nosnou fólií 30 mikronů Obj. číslo 96 44 25 19

Popis výrobku:



Hliníkovou vrstvou potahovaná fólie s akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

Charakteristika:

Návin:	50 m
Šířka:	50 mm
Průměr dutinky:	76 mm
Celkový průměr:	120 mm
Barva:	stříbrná
Tloušťka nosného materiálu:	30 μm ($\pm 5 \%$)
Celková tloušťka:	70 μm ($\pm 5 \%$)
Dutinka:	papírová, bez potisku
Přilnavost na oceli:	9 N/25mm ($\pm 5 \%$)
Pevnost v tahu:	12 N/cm (30 N/25mm)
Roztažitelnost:	5%
Max. teplotní odolnost:	od -20 °C do +110 °C *

* Krátkodobě je páska schopná odolávat daleko vyšším teplotám. Při aplikaci na ocel vykazuje páska ještě při teplotách okolo 125 °C velice dobré vlastnosti. Na krátkou dobu vydrží páska i teploty přesahující 200 °C. Dlouhodobější vystavení takto vysokým teplotám však výrazným způsobem zhoršuje vlastnosti pásy.

Ciret s.r.o.

K Silu 2487
393 01 Pelhřimov
Česká republika

tel.: +420 565 327 582
fax: +420 565 327 581

info@ciret.cz
www.ciret.cz

IČO: 48536709
DIČ: CZ48536709

Jednatelé:
Čeněk Gintar
Michael Oppermann

Bankovní účet CZK:
KB a.s. Pelhřimov
19-3889490297/0100

Bank account EUR:
Komerční Banka a.s.
Palackého 77
393 01 Pelhřimov
Czech Republic

IBAN: CZ2101000000
781403040247
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Spisová značka:
oddíl C, vložka 5992
Obchodního rejstříku
u Krajského soudu
v Českých Budějovicích

Aplikační teplota:	od 0 °C do +40 °C
UV-odolnost:	Ano
Skladování:	Při extrémně dlouhém skladování dochází k oxidaci lepidla. Uchovávejte pásku při teplotách od +12 °C do + 25 °C a chrňte je před prachem, vlhkostí, přímým slunečním svitem, korozními a rozpouštědlovými plyny. Maximální doba skladování je jeden rok od data výroby.
Balení výrobku:	Smrštěno ve fólii s barevnou etiketou
Počet kusů v balení:	24 kusů
Rozměry kartonu:	265×265×305 mm
Celková hmotnost kart.:	10,80 kg
Materiál kartonu:	Vlnitá lepenka
Transportní etiketa:	Č/B etiketa s čárovým kódem

Jan Baštýř

Jednatel Ciret s.r.o. Czech Republic
V Pelhřimově, 21.dubna 2026


Ciret s.r.o.
K Sídli 2437

IČO: 48536709
DIČ: CZ48536709
info@ciret.cz
www.ciret.cz
tel.: +420 565 327 582
fax: +420 565 327 581

