

## Technický list **fermacell**



### Výplňová malta **fermacell** Cementová malta s bobtnavou přísadou

#### Použití

Výplňová malta **fermacell** slouží k vyplnění dutiny mezi základovou deskou a dřevěnou prefabrikovanou stěnou pro zajištění celoplošného přenosu zatížení.

#### Vlastnosti

- Nesmršťuje se
- Nárůst objemu po 2 hodinách
  - Závisí na okolních podmínkách
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům a mrazu
  - Po vytvrzení

#### Zpracování

Mícháme v předepsaném množství vody míchadlem do konzistence vhodné ke zpracování a bez hrudek po dobu 2 – 3 minut. Napojení stěnového panelu, dutiny nebo spáry zcela vyplníme a kompletně utěsníme. Tuhnoucí maltu již nerozmícháváme opětovným přidáním vody, protože bobtnání je již ukončeno. Další pokyny: [Profi-tip fermacell – Výplňová malta](#)

#### Normy a zkoušky

- Pojivo podle ČSN EN 197 Cement
- Odstupňovaná čára zrnitosti podle ČSN EN 13139, zrnitost 0 – 2 mm
- Výrobek je závodní laboratoří neustále sledován na své vlastnosti podle požadavků a platných norem
- S nízkým obsahem chromátů podle TRGS 613
- Vyrobená v souladu s managementem kvality podle ČSN EN ISO 9001
- Pro dotazy ohledně výběru a použití výrobků jsou Vám po dohodě k dispozici techničtí poradci **fermacell**

## Výplňová malta **fermacell**

### Cementová malta s bobtnavou přísadou

Charakteristiky materiálu	
Třída pevnosti	M 10 (ČSN EN 998-2)
Pevnost v tlaku	≥ 10 N /mm <sup>2</sup>
Zrnitost	0 – 2 mm
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	A1, nehořlavý
Přídavek vody/pytel (25 kg)	cca. 3,0 litry
Konzistence	tuhá až plastická
Doba zpracovatelnosti	cca. hod. podle počasí
Teplota okolí	> 5°C
Vydatnost	cca. 16 l čerstvé malty/pytel
Skladování	v suchu v uzavřeném obalu na paletě
Skladovatelnost	6 měsíců od data výroby

Obchodní údaje	
Číslo výrobku	79045
Číslo EAN	4007548005180
Číslo celního tarifu	38245090
Hmotnost / pytel	25 kg
Množství / paleta	56 pytlů
Hmotnost / paleta	cca. 1425 kg

## Výplňová malta **fermacell**

### Cementová malta s bobtnavou přísadou

#### Upozornění

Nepřidávejte žádné další přísady nebo pojiva. Suchá malta nesmí přijít nekontrolovaně do styku s vodou. Chraňte před rychlým vyschnutím, příp. povrch přikryjte nebo udržujte vlhký.

#### Obecné pokyny

Malta reaguje s vlhkostí alkalicky, proto si chraňte kůži a oči. Při zasažení řádně proplachujte vodou. Při zasažení očí ihned vyhledejte lékaře.

#### Další informace

Naše doporučení jsou založena na rozsáhlém testování a praktických zkušenostech. Nenahrazují směrnice, normy, standarty, povolení a příslušné technické listy. Vzhledem k velkému množství možných vlivů na zpracování a aplikaci doporučujeme dodržovat aktuální návody na zpracování firmy Fermacell.

