

BUTYRUB

Butyrub je vysoce kvalitní, plastický, jednosložkový tmel na bázi polybutenu.

Technická data:

Báze	Polybuten
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	oxidační vysychání
Tvorba slupky	do 24 hod.
Specifická hmotnost	1,7 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Obsah sušiny	100%

*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.



Charakteristika:

- velmi dobrá aplikovatelnost a snadná použitelnost
- zůstává trvale plastický, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku
- přetíratelný po 24 hodinách
- velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních materiálů
- odolný UV záření a povětrnostním vlivům
- dobrá chemická odolnost
- vodotěsný

Příklady použití:

- veškeré spoje s pohybem do 5%
- plnění tmel pro nejrůznější stavební aplikace
- spárování zdiva
- spárování mezi zdívkou a rámy oken nebo zárubněmi dveří
- zasklívání jednoduchých dřevěných oken (sklenářský tmel)
- zasklívání skel do betonových nebo kovových ráků
- tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů
- těsnění spojů automobilových karosérií a kontejnerů

Provedení:

Barva: bílá, šedá, černá

Balení: kartuše 310 ml, hliníková střeža 600 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny savé i nesavé podklady jako dřevo, beton, kámen a ostatní běžné stavební materiály mimo PE, PP, PTFE a bitumen (asfalt).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Příprava: penetrace ani jiná příprava není požadována

Doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 20 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. **PE těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch upravte Tmelařskou stěrkou.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Čištění: Nevytvrzený **Butyrub** čistěte bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín). Vytvrzený tmel pouze mechanicky.

Uhlazování povrchu: mýdlovou vodou, **Soudal vyhlazovač povrchu tmelů**

Opravy: stejným materiálem

Poznámka:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zamokření
- Butyrub může být přetírán většinou dostupných barev
- Použité nátěry by měly být dostatečně pružné pro aplikaci na plastický tmel
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.
- Nepoužívejte pro zasklívání izolačních dvojskel a bezpečnostních skel
- Nepoužívejte pro spárování přírodních kamenů jako mramor a žula, pro tyto případy použijte **Silirub MA**

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. bezpečnostní list a etiketa výrobku.

LEED regulace:

Butyrub je v souladu s požadavky LEED. Low - Emitting Materials: Lepidla a Tmely. SCAQMD rule 1168. Splňuje USGBC LEED® 2009 Credit 4.1: Low-Emitting Materials - Lepidla a těsnící materiály týkající obsahu VOC