

MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna umožňující práci při nízkých teplotách (do -10°C). Určena k montáži a utěšňování rámu oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, nanášení tepelně izolačních vrstev apod. Připravena k okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Podklad musí být čistý bez prachu a mastnoty. Podklad doporučujeme navlhčit a následně i povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte aplikační trubičku a jejím stiskem nanášejte pěnu v poloze dnem vzhůru. Svislé spáry vyplňujte zdola nahoru, dávkujte cca 1/3 celkového objemu spáry. Přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte nožem. Aplikační teplota -10°C až +30°C. Při práci pod bodem mrazu zajistěte vytemperování obsahu plechovky alespoň na +10°C.

Balení: aerosolová plechovka o obsahu 750 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Technická údaje:

Báze	Polyuretan
Konzistence	stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C, 65% r.v.)	cca 8 minut
Rychlost schnutí (20°C, 65% r.v.)	povrch nelepí po 20-25 min.
Rychlost vytvrzování (20°C, 65% r.v.)	vrstva 30 mm za 1 hod.
Vydatnost	cca 35-45 litrů vytvrzené pěny
Struktura pěny	cca 70-80% uzavřených buněk
Hustota	cca 24 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C (po vytvrzení)
Barva	nažloutle bílá
Třída reakce na oheň (DIN 4102)	B3
Součinitel tepelné vodivosti (λ)	0,033 W/m.K

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Případné další pokyny viz. bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.

Poznámky:

Před aplikací savé podklady navlhčete.
Pokud nanášíte více vrstev, navlhčete povrch každé jednotlivé vrstvy pěny.
Doporučujeme provést test přilnavosti na neznámé podklady.