

Salith MZS

Cementový postřík,
ruční i strojní



Specifikace

Technický list platí pro použití suché maltové směsi **Salith MZS** a je v souladu s EN 998-1.

Použití

K úpravě podkladu vnějších a vnitřních stěn a stropů z běžných druhů zdiva či betonu pro zvýšení přilnavosti a přídržnosti následné vrstvy jádrových omítek řady Salith.

Složení

Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Příprava podkladu

Vhodný podklad je zdivo z pórabetonu typu Ytong či Porfix, cihla, cihelné tvárnice, vápenopískové cihly a tvarovky, liapor, velox, bloky na bázi betonu a kamene, smíšené zdivo, nejruznější monolitické či prefabrikované betonové plochy apod. Povrch zdiva či betonu musí být nosný, suchý, dostatečně nasádkavý, čistý, bez prachu, nesoudržných částí, solných výkvětů, biotického napadení, mastnot aj. filmotvorných vrstev se separačními účinky. Nevymaltované spáry nad 10 mm, vyložené či vytlučené části podkladu a příp. instalační drážky vyplňte a zarovnejte vhodnou výplňovou maltou se zrnem dle tloušťky vysprávk a nechte řádně vysrát. Za vyšších teplot podklad před aplikací postříku řádně navlhčete.

Zpracování

Suchou směs rozmíchejte pomaluběžným míchadlem, v běžné stavební míchačce nebo strojní omítačce s uvedeným množstvím vody do vzniku rovnoměrné homogenní hmoty a nanášejte ručně nebo strojně na připravený podklad. Na všechny venkovní plochy nanášejte postřík celoplošně. V interiéru lze postřík aplikovat

dle stavu podkladního zdiva síťovitě až celoplošně s pokrytím povrchu 50-100 %. Částečná aplikace postříku je možná na hrubozrnné betony či méně savé a hladké betonové podkladní plochy. Na smíšené, nesoudržné či starší zdivo na hranici soudržnosti a na podklady z pórabetonu, velox, heraklitové desky apod. naneste postřík celoplošně.

Zpracujte při teplotě podkladu, vzduchu a teplotě suché směsi v rozsahu +5 až +30 °C, venkovní práce neprovádět na přímém slunci, za větrného či deštivého počasí nebo při očekávané změně teplot mimo uvedený rozsah. Před nanesením jádrové omítky dodržte technologickou přestávku 2 až 3 dny dle teplotních a vlhkostních podmínek.

Upozornění

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřipustné. K rozdělení malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. U pytlovaných produktů zpracujte vždy ucelená balení. Uvedené časy (zrání, zpracovatelnost apod.) platí pro ustálené teplotní a vlhkostní podmínky +20 °C, 65 % relativní vzdušné vlhkosti, bez proudění vzduchu. Nižší teploty a vyšší vlhkost tyto časy prodlužují. Opačně, za vyšších teplot a nízké vlhkosti roste riziko nesprávného vytvrdnutí malty a nemusí být dosaženo deklarovaných vlastností.

Ochrana zpracovaných ploch

Čerstvě zpracované vnitřní i venkovní plochy je nutno chránit před mrazem, deštěm nebo rychlým vysycháním za teplého a suchého počasí, větru, slunečního záření či ohřevu průmyslovými topidly. Omítkový povrch za vyšších teplot vlhčete.

Pokračování na straně 2

CE	
Výrobce: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. č.p. 54, 789 01 Hrabová	
05 008	
EN 998-1	
Salith MZS	
Obyčejná malta pro vnitřní /vnější omítku GP pro zdi, stropy, pilíře a přčky	
Přídržnost Typ porušení	≥ 0,3 MPa FP-A
Absorpce vody	W _c 0
Propustnost vodních par μ	≤ 20
Tepelná vodivost λ _{10, dry} (tabulková hodnota)	≤ 0,83 W/mK
Reakce na oheň	třída A1
Trvanlivost (mrazuvzdornost)	NPD
Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list
Cementový postřík k úpravě podkladu vnějších a vnitřních stěn a stropů z běžných druhů zdiva či betonu pro zvýšení přilnavosti a přídržnosti následné vrstvy jádrových omítek řady Salith. Ruční i strojní zpracování.	

Balení a skladování

Směs je dodávána v papírových ventilových pytlích 35 kg nebo volně ložená v ocelových zásobnících. Pytle skladovat v suchu na dřevěných paletách v neporušených originálních obalech. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

Zabezpečení kvality

Kvalita je trvale sledována v laboratoři výrobního závodu.

Technické poradenství

Pro všechny výrobky Salith poskytujeme odborné poradenství i na stavbách. Informujte se prosím včas o možnosti návštěvy technického poradce.

Pozor!

Používejte systémové produkty jednoho výrobce! Aplikace neuvedené v tomto návodu konzultujte s technickým poradcem, bez schválení je taková realizace provedena na vlastní riziko.

Technické údaje

množství záměsové vody	4–6 l/bal. 35 kg; 0,11–0,17 l/kg
zpracovatelnost	2 hod
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS III
sypaná hmotnost	≤ 1500 kg/m ³
objemová hmotnost zatvrdlé malty	1700–1900 kg/m ³
zrnitost	0–4 mm
spotřeba při pokrytí povrchu 50–100 %	4–8 kg/m ²
vydatnost z bal 35 kg	4,4–8,8 m ²

Tento technický list platí od 1. 5. 2022.
Platnost předchozího vydání se tímto ruší.