

DIFUZNÍ FÓLIE BRAMAC MAXIMUM 2S



		
		
		

Popis produktu:

Difúzní fólie Maximum 2S je mimořádně pevná a extrémně mechanicky odolná střešní fólie, která ve střešním plášti zajišťuje funkci doplňkové hydroizolační vrstvy. Difúzní fólie Maximum 2S je třívrstvá fólie, skládá se robustní netkané polypropylenové textilie s výztužnou sítí na spodní straně. Na netkanou textilií je nanесena polyuretanová (PU) vrstva. Vrstva netkané textilie dokáže zadržet a posléze uvolnit zkondenzovanou vodu při nadměrném průchodu vodní páry, ke kterému může jednorázově docházet v extrémních situacích. Vrstva PU zaručuje, že fólie je odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva a fólie vykazuje větší stabilitu před slunečním osvitem. Při spodním okraji na rubu fólie a při horním okraji na lici jsou z výroby nanесeny integrované samolepicí pásy. Tyto samolepicí pásy umožňují utěsnění spoje lepením "proužek na proužek". Difúzní fólii Maximum 2S je možné pokládat na bednění, na tepelnou izolaci nebo zavěsit volně na krokve. Pokládá se potištěnou stranou nahoru. Difúzní fólie Maximum 2S umožňuje provedení maximální třídy těsnosti 3. Do 6 týdnů po položení je nezbytné fólii zakrýt krytinou a tím fólii chránit před slunečním osvit. Vždy je potřeba zajistit dostatečné odvětrání vzduchové vrstvy mezi krytinou a fólií (nejčastěji použitím konlatatí).

Výhody:

- Ize použít pro dvouplášťové i tříplášťové střechy
- extrémně pevná a mechanicky odolná
- odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva
- samolepicí pásy pro lepení "proužek na proužek"
- dokáže zadržet a posléze uvolnit zkondenzovanou vodu

Použití:

- volně na krokve
- na mezikrokevní tepelnou izolaci
- na bednění
- na nadkrokevní tepelnou izolaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

Určeno pro model:

Materiál:

pro všechny modely betonových a keramických tašek

fólie s monolitickou vrstvou PU (polyuretan) na nosiči z PES (polyester) netkané textile s výztužnou sítí z PE vláken, odolná proti chemickým a impregnačním prostředkům dřeva

Barvy:

shora tmavě zelená, zdola šedá s viditelnou výztužnou mřížkou

Plošná hmotnost:

200 g/m² ± 10

EN 1849-2

Délka role:

50 m

EN 1848-2

Šířka role:

1,5 m

EN 1848-2

Plocha role:

75 m²

Přímost:

< 30 mm na 10m

EN 1848-2

Reakce na oheň:

E

EN 13501-1 a EN 11925-2

Odolnost proti pronikání vody:

W 1

EN 1928

Ekvivalentní difuzní tloušťka sd:

0,15 m ± 0,01

EN 12572

Pevnost v tahu:

podélně 300 N / 50 mm ± 30

EN 12572

příčně 350 N / 50 mm ± 30

Tažnost:

podélně 55% ± 15

EN 12311-1

příčně 70% ± 15

Odolnost proti protrhávání:

podélně 390% ± 30

(dřík hřebíku), EN 12310-1

příčně 390% ± 30

Rozměrová stálost:

2 < __ %

EN 12311-1

Ohebnost za nízkých teplot:

-20°C

EN 1109

Pevnost v tahu po umělém stárnutí:

podélně 300 N / 50 mm ± 30

EN 1297 a EN 12311-1

příčně 350 N / 50 mm ± 30

Tažnost po umělém stárnutí:

podélně 55% ± 15

EN 1297 a EN 12311-1

příčně 70% ± 15

Odolnosti proti pronikání vody po

W 1

umělém stárnutí EN 1297 a EN 1928

Teplotní odolnost:

-40°C až +80°C

DIN 53361

Propustnost vody:

> 5000 mm

EN 20811

Odolnost proti UV záření:

4 měsíce

Zakrýt krytinou do:

6 týdnů