

Interiérová disperzní barva

PCI Multitop[®] Premium

omyvatelná



Rozsah použití

- Pro vnitřní použití.
- Pro zhotovení nátěrů na hladkých, strukturovaných a zdrsňených minerálních podkladech, sádrových deskách, sádrokartonu, starých disperzních nátěrech, sanačních, sádrových omítkách, apod.
- Barva na stěny s vysokým krytím již v 1 nátěru.

Vlastnosti produktu

- Lehce se natírá a vytváří stejnoměrné plochy bez viditelného nasazení.
- Dobře kryje při relativně nízké spotřebě.
- Nátěr je difúzní, odolný proti alkáliím.
- Nátěr je omyvatelný dle ČSN EN 13300, sk.3.
- Zářivě bílá, tónovatelná až do 7500 barevných odstínů.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	disperze akrylátového kopolymeru
Hustota (DIN 53217, 20 °C)/Specifická hmotnost	netónovaná – cca 1,53 g/cm ³ tónovaná – cca 1,43–1,54 g/cm ³
Obsah VOC (těkavé organické látky)	Limitní hodnota podle kat. A/a: 30 g/l (2011). Tento produkt obsahuje max. 5 g/l VOC.
Stupeň lesku	matný
Struktura nátěru	hladký
Nanášení	štetcem, válečkem, stříkáním
Teplota zpracování	teplota nesmí klesnout pod +5 °C (teplota podkladu, vzduchu a samot. materiálu)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 0,11–0,14 l/m ² dle ředění
Doba schnutí (+20 °C/ 65 % rel. vlhkosti vzduchu)**	přetíratelný po cca 4–5 hod. zcela vytvrzený po cca 3 dnech
Barevný odstín	netónovaná – bílá tónovaná – cca 7500 barevných odstínů dle vzorníků PCI
Ředění	vodou

*Závisí na struktuře a savosti podkladu.

**Vyšší teploty a nižší vlhkosti zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkosti prodlužují uvedené doby.

Balení a skladovatelnost

- Balení 0,75 l, 3 l, 10 l nádoba.
- Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v originálních, nepoškozených obalech, v suchu a chladu, při teplotě od +5 °C do +25 °C.
- Nádobu uchovávat řádně uzavřenou. Již jednou otevřené obaly rychle spotřebovat.

Příprava podkladu

Podklad musí být dostatečně vyzrálý a s zbytkovou vlhkostí max. 4 %.
Podklad musí být suchý, nosný, pevný a zbaven všech nečistot, mastnot, výkvětů, starých nepřilnavých nátěrů a prachových částic.
V případě, že se jedná o starší nesoudružné nátěry, doporučujeme

jejich vrstvy beze zbytku odstranit, následně povrch očistit a zbavit prachu.
V případě vysoké savosti podkladu je nutné podklad napenetrovat penetrací PCI Gisogrund® PGM, ředěnou v poměru max. 1:1 vodou. Velmi savé podklady se penetrují penetrací dokud sají – nesmí vzniknout lesklý povrch.

Je nutné dodržovat doporučená ředění a technologické pauzy pro dostatečné vyschnutí.
Barva neřeší překrytí trhlin. V podkladu viditelné praskliny je nutné přetmelit.

Zpracování

Barva se nanáší běžným malířským náradím, štětkou, válečkem popř. nástřikem elektrickou, vzduchovou pistolí nebo zařízením Airless.
Velmi savé, nové a hladké povrchy napenetrovat penetrací PCI Gisogrund® PGM (viz příprava podkladu).
Zpravidla stačí nanést jednu vrstvu.
Při tmavších podkladech popř. při nově vystěrkovaných podkladech s vloženou

sklotextilní síťovinou nanést 1 přednátěr materiálem PCI Multitop® Premium, naředit max. 10 %.

Krycí nátěr: PCI Multitop® Premium, naředit max. 3 % – 7 %.

PCI Multitop® Premium vždy promíchejte před a během aplikace.

Doporučuje se technologická přestávka mezi 1. a 2. nátěrem 4–5 hodin (při +20 °C).

Je nutné dodržovat doporučená ředění a technologické pauzy pro dostatečné vyschnutí.

Důležitá upozornění

Malířské práce neprovádět při teplotě pod +5 °C. Při natírání velkých ploch se vyvarovat dlouhých přestávek, aby nedošlo k vytvoření pruhů.

Je důležité, aby bylo namícháno a naředěno dostatečné množství barvy na kompletní nátěr. Před natíráním se důkladně zakryjí všechny okolní

nenatírané plochy. V případě zatečení barvy se místo opláchně čistou vodou. Nářadí ihned po ukončení prací omýt vodou.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktu do půdy, vodních toků a kanalizace.

Pokyny pro bezpečné použití

Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici. Při práci zamezit styku s kůží a očima. Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít. Při práci ve vnitřních prostorech během zpracování a i poté zajistit dostatečné větrání.

Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilizace). Při stříkání chránit oči a dbát, aby nedošlo k vdechnutí mlhoviny (aerosolu). Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.

Používat ochranný oděv a rukavice. Uchovávat mimo dosah dětí. Dodržovat i obvyklá bezpečnostní opatření. Materiál používat jen k danému účelu. Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákaznickům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: březen 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.