

MONTÁŽNÍ PĚNA

TRUBIČKOVÁ



Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna určena k montáži a utěsňování rámu oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, upevňování střešních prvků, nanášení tepelně izolačních vrstev apod. Připravena k okamžitému použití pomocí trubičkového aplikátoru. Výborně přilne k většině stavebních materiálů, má vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací plyn nepoškozující životní prostředí. Vhodná k profesionálnímu využití.

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Podklad předem navlhčete nejlépe rozprašovačem a následně i povrch pěny po aplikaci. Láhev s pěnou důkladně protřepejte (min. 30x), našroubujte aplikační trubičku a jejím stiskem nanášejte pěnu v poloze dnem vzhůru. Svislé spáry vyplňujte zdola nahoru. Do spáry dávkujte pěnu z cca 1/3 jejího celkového objemu. Pěna v průběhu vytvrzování zvětší svůj objem. Přebytkovou pěnu odřízněte nožem po vytvrzení. Aplikační teplota +5 °C až +35 °C. Nevytvrzenou pěnu čistěte Čističem PU pěny nebo acetonem, vytvrzenou pěnu mechanicky. Povrch pěny chraňte před působením UV záření.

BALENÍ

Aerosolová plechovka 750 ml.

BARVA

Nažloutle bílá.

SKLADOVATELNOST

Od data výroby 12 měsíců v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C. Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru.

BEZPEČNOST

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku. Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava. Odkaz na online školení: <https://safeusediisocyanates.eu/>

POZNÁMKY

- Před aplikací navlhčete povrchy. Pokud pracujete ve vrstvách, po každé vrstvě navlhčení opakujte.
- V případě neznámých podkladů doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.
- V exteriéru chraňte povrch pěny před působením UV záření přetmelením, zakrytím, omítkou nebo nátěrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	Polyuretan
Konzistence	stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky	cca 8 min. (20 °C/65% r.v.)
Rychlost schnutí	povrch nelepí po 20-25 min při 20 °C
Rychlost vytvrzování	vrstva 3 cm 1,5 hod (20 °C, 65% r.v.)
Vydatnost	1000 ml = cca 45 litrů pěny (ve volném prostoru)
Struktura pěny	70-80 % uzavřených buněk
Hustota	25 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)
Barva	nažloutle bílá
Třída reakce na oheň (DIN 4102-2)	B3
Tepelná vodivost	cca 0,033 W/m.K
Pevnost ve střihu (DIN 53427)	>17 N/cm ²
Pevnost v tlaku (DIN 53421)	>3 N/cm ²
Pevnost v ohybu (DIN 53423)	>7 N/cm ²
Absorpce vody (DIN 53429)	1 % obj.
Zvukový útlum	58 dB