

OMÍTKA JÁDROVÁ

RUČNÍ 4 mm

Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.

- pro ruční zpracování
- pro interiéru i exteriéru
- vhodná jako podklad pro jemné a minerální omítky

POUŽITÍ

Vícevrstvá jádrová omítka. Jako podklad pod štukové omítky.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi se musí na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřík cementovou maltou weberdur podhoz MC 665.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

BALENÍ

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks = 1050 kg/paleta.

SKLADOVÁNÍ

Od data výroby 12 měsíců v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

SPOTŘEBA

Suchá směs: cca 16,5 kg/10 mm/m².

Uvedené spotřeby jsou orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.



NÁŘADÍ

Míchačka, zednická lžíce, hladítko dřevěné nebo PUR, strhávací lať.

ČIŠTĚNÍ

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

APLIKACE

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Dávkování vody cca: 4 l/pytel (25 kg). Hmota se míchá cca 5–10 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Podklad se musí upravit cementovým podhrozem weberdur podhoz MC 665.

Nahazování jádrové omítky se provádí nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latě. Poznámka: Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně vyžrát (min. 1 mm omítky = 1 den technologické přestávky).

BEZPEČNOST PRÁCE

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

TECHNICKÁ DATA

Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	W 0
Propustnost vodních pár	μ 20
Přidržnost	0,3 N/mm ²
FP	B
Tepelná vodivost	0,7 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost	15 cyklů
dle ČSN EN 998-1	