

ZDICÍ MALTA

NA PÓROBETON

Malta pro tenkovrstvé lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic.

POUŽITÍ

Směs je určená pro lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. Použití v interiéru i exteriéru.

- pro lepení i stěrkování pórobetonových tvárnic
- pro ruční zpracování
- pro interiéru i exteriéru

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODKLAD

Pórobetonové tvárnice musí být zbaveny prachu a nečistot, nesmí být promrzlé. Tvárnice se před nanesením směsi nevhlčí.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota pórobetonových tvárnic nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

BALENÍ

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks = 1050 kg/paleta.

SKLADOVÁNÍ

Od data výroby 12 měsíců v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

SPOTŘEBA

Suchá směs (objemově): cca 14 kg/m³ zdiva.

Suchá směs (plošně, při vrstvě 1 cm): ca 3,3 kg/m² zdiva/hladítko zubové 4 mm.

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.



NÁŘADÍ

Vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce, špachtle, nerezové hladítko.

ČIŠTĚNÍ

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

APLIKACE

Hmota se připraví postupným vmícháním 1 pytle (25 kg) do cca 5,5 l čisté vody pomocí míchadla (nástavec ruční vrtačky). Doba míchání je 2 minuty. Po rozmíchání směs nechte 5 minut odstát a ještě jednou krátce promíchejte. Nanášejte pomocí zubového hladítka. Do připraveného lože klademe další pórobetonové prvky. Doba otevřenosti na zdivu min. 5 minut. Vhodné i pro stěrkování.

BEZPEČNOST PRÁCE

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tlaku	Třída M 5
Počáteční pevnost ve smyku	0,3 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů	< 0,01 % hm.
Reakce na oheň	Třída A 1
Absorpce vody	0,4 kg/(m ² min.0,5)
Propustnost vodních pár	μ 2/25
Tepelná vodivost λ _{10,dry}	0,45 W/(m.K) (tabulková hodnota)
Trvanlivost:	15 cyklů dle ČSN 72 2452