

webercolor comfort

barevná spárovací malta



Č. výrobku
WCC + jm. barvy

Balení
V 5 kg a 2 kg
PE obalech.

Odstíny
17 odstínů dle vzorníku
spárovacích malt weber.



OBLAST
POUŽITÍ



ŠÍŘE SPÁRY



Nejdůležitější vlastnosti

- Lehce zpracovatelná spárovací malta
- Šířka spáry 1–6 mm
- Protiplísňová
- Efekt drop-in
- Třída CG2 W
- K povrchové úpravě spár na obkladech a dlažbě
- Pro interiér i exteriér
- Pochůznost min. po 24 hodinách

Použití a definice výrobku

- Spárovací malta pro keramické obklady a dlažby, pro obklady adlažby z umělého kamene v interiérech a exteriérech, na terasy a balkóny, v průmyslových halách, na podklady se zabudovaným podlahovým vytápěním.
- Není vhodná u ploch, které se čistí tlakovým způsobem a při působení agresivních roztoků (soli, kyseliny atd.).
- Prášková hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

Barevné odstíny

- Vyrábí se v 17 barevných odstínech dle vzorníku spárovacích tmelů Weber (anthracite, cement, perla, marble, white, beige, dakar, nutt, toffee, coffee, mocha, chocolate, egypt, brick, honey, sesame, marine).

Všeobecné požadavky pro podklad

- Lepidlo musí být dostatečně vytvrzené (min. 24 hod.). Sít spár vysušit a odstranit materiály, které snižují přilnavost (prach, olej, tuky, zbytky lepidla apod.). Aby byl dosažen rovnoměrný průřez, je nutné spáry vyškrábat. Dodržovat příslušné směrnice, normy a poučení výrobců podkladních a obkladových materiálů.

Podmínky pro zpracování

- Teplota podkladu a vzduchu i materiálu samotného nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Popis zpracování

- **Webercolor comfort** rozmíchat s čistou vodou bez vzniku hrudek. Na záměs se použije 1,5 l na 5 kg balení a 0,6 l na 2 kg balení. Nanášet gumovou stěrku nebo mechovým gumovým hladítkem. Po dostatečném natažení lepidla do spáry vyčistit vlhkou houbou. Po vyschnutí spárovacího lepidla odstranit zbytky lepidla na spárované ploše čistou vodou a vlhkou houbou.
- Namíchané množství je nutno zpracovat do 90 minut od namíchání.
- Provozní schopnost zaspárovaných ploch je asi po 24 hod.

Nářadí

- Nádoba PE, míchací zařízení, gumová stěrka, mechové gumové hladítko.

Čištění

- Nádoby, přístroje a nástroje se po použití očistí vodou.

Složení

- Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad, slídy.

Spotřeba

- cca 0,33 kg/m² dle šíře spáry
- Uvedená spotřeba jsou orientační a může se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.


Skladování

- 24 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.



Aplikace

- 1 Gumovým hladítkem se rozmíchaná malta nanese na celou plochu obkladu a zatlačí se do spár.
- 2 Po zavadnutí se obklad očistí vlhkou houbou. Po hrubém očištění vlhkou houbou se obklad očistí houbou suchou.
- 3 Po hrubém očištění suchou houbou se obklad dočistí flanelovým hadříkem.



Vzorník barev pro spárovací tmel

	Anthracite,
	Cement,
	Perla,
	Marble,
	White,
	Beige,
	Dakar,
	Nutt,
	Toffee,
	Coffee,
	Mocha,
	Dark chocolate,
	Egypt,
	Brick,
	Honey,
	Sesame,
	Marine.

Upozornění

- Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 25°C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu svitu a průvanu.
- **Jednotnou barevnost spáry v ploše bezpečně zajistí jen výrobek shodné šarže a dostatečně vyztužené lepidlo na obklady a dlažby i podkladní vrstvy (omítky, potěry a podobně).**
- Směs, která již začala tuhnout, není možné použít ani po dalším naředění.
- Dořeďování směsi v průběhu aplikace je nepřipustné.
- Pro záměs je nutné vždy používat čistou a studenou záměsovou vodu.
- Nadměrné množství záměsové vody negativně ovlivňuje kvalitu spárovací malty i její případné barevné defekty - výkvěty.
- Při finalizaci spáry vlhkou houbou nenanášejte na podklad větší množství vody než nutně potřebné. V opačném případě hrozí vznik barevných defektů.
- **Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

- Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

- Pokyny pro likvidaci odpadů jsou uvedené na obalech výrobků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Postupujte podle zákona o odpadech v platném znění.
- **Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**