CHEMOS DL 295

Speciální disperzní lepidlo na sportovní PVC a další podlahové krytiny

Technické informace Supellex - 10/2026 | Aktualizováno podle veřejné produktové stránky CHEMOS 2026; historický TL 01/2018 použit pouze pro podpůrné detaily, které nejsou v rozporu s aktuálními údaji.

Použití

Velmi silné disperzní lepidlo pro lepení vinylu a sportovních povrchů z PVC na OSB desky a další vhodné podklady.

Dále je určeno pro designové PVC lamely a dílce, homogenní a heterogenní PVC a CV krytiny v pásech i čtvercích, lepení PVC na PVC, podlahoviny na stěnu a izolační podložky. Lze je použít na savé i nesavé podklady v bytové i průmyslové výstavbě a výrobce je zvlášť doporučuje pro velmi zatěžované podlahové krytiny.

Vhodné pro podlahové vytápění a pod kolečkové židle.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Barva	krémově bílá
Dodávaná forma	pasta
Měrná hmotnost	cca 1,30 kg/l
Balení	6 kg a 12 kg plastové vědro
Spotřeba	cca 300-400 g/m²
Doba odvětrání	cca 10-20 min podle teploty a vlhkosti vzduchu
Otevřená doba	cca 60 min
Zatížitelnost	po cca 24 h
Konečná zatížitelnost	po cca 72 h
Minimální teplota při zpracování	+15 °C
Skladování	+10 až +25 °C, chránit před mrazem
Skladovatelnost	12 měsíců

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, hladký, trvale suchý (vlhkost je nutné změřit), bez trhlin a bez nečistot, které snižují přídržnost - zejména prachu, oleje, vosku, barev a podobně. Musí být dostatečně pevný v tlaku i tahu podle příslušných platných norem.

- Spáry a trhliny opravte vhodnou opravnou hmotou CHEMOS.
- Nerovnosti vyrovnejte vhodnou nivelační hmotou CHEMOS.
- Potěry z litého asfaltu přestěrkujte vrstvou vhodné stěrky v tloušťce min. 2 mm.
- Prašné podklady a anhydrit ošetřete vhodnou penetrací CHEMOS.
- Při lepení musí mít podklad minimálně +15 °C.

Respektujte návody navazujících výrobků a požadovanou vyzrálost podkladu před pokládkou.

Supellex s.r.o., Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš
supellex@supellex.cz | +420 566 532 655

CHEMOS DL 295

Pracovní postup a důležité pokyny

Podlahové vytápění

CHEMOS DL 295 je výrobcem uveden jako vhodný pro podlahové vytápění. Při realizaci dodržte požadavky celé podlahové skladby a pokyny výrobce konkrétní podlahové krytiny.

Pracovní postup

- Aklimatizace: Lepidlo i podlahová krytina musí být předem aklimatizované na běžnou teplotu v místnosti.
- Příprava krytiny: Krytinu položte na místo budoucí pokládky a přeložte přibližně na polovinu.
- Nanesení lepidla: Na odkrytou plochu naneste lepidlo vhodnou zubovou stěrkou. Rozetřete je důkladně tak, aby vznikl rovnoměrný lepicí hřeben bez míst se zbytečně silnou vrstvou.
- Odvětrání: Aktuální technická tabulka výrobce uvádí cca 10-20 minut podle teploty a vlhkosti vzduchu. Na nesavém podkladu může být doba delší; rozhodující je skutečný stav lepidla.
- Správné zavadnutí: Lepidlo začíná zprůhledňovat, ale při lehkém dotyku ještě zůstává mírně lepivé na prstu.
- Položení krytiny: Krytinu pokládejte do lepidla, současně vytlačujte vzduchové bubliny a krytinu pevně přitlačte k podkladu.
- Pokyny výrobce krytiny: Vždy respektujte montážní a pokládkové pokyny výrobce konkrétní podlahové krytiny.

Pracovní podmínky

Podmínka	Požadavek
Teplota při zpracování	nejméně +15 °C
Optimální teplota	18-25 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 75 %, ideálně do 65 %
Vliv klimatu	vyšší vlhkost a nižší teplota prodlužují odvětrání; vyšší teplota a nižší vlhkost je zkracují

Čištění

Nářadí a čerstvé skvrny očistěte ihned vodou nebo vlhkým hadrem, dříve než lepidlo zaschne.

Důležité pokyny

- Lepidlo nezpracovávejte při teplotách pod +15 °C ani při relativní vlhkosti vzduchu nad 75 %.
- Chraňte před mrazem.
- Nevylévejte do kanalizace a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vytvrzené zbytky a obaly likvidujte podle místních předpisů.

První pomoc

Při zasažení pokožky omyjte místo teplou vodou. Při zasažení očí důkladně vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypijte přibližně 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře a ukažte mu obal výrobku.

Důležité: Aktuální veřejná produktová stránka CHEMOS uvádí dobu odvětrání cca 10-20 min a otevřenou dobu cca 60 min. Katalog CHEMOS 2026 i starší TL 01/2018 ještě uvádějí 15-30 min a 40-60 min. Pro tento aktualizovaný list jsou použity hodnoty z aktuální produktové stránky výrobce; skutečný čas vždy ovlivní podklad, teplota a vlhkost.

Zdroj: aktuální produktová stránka CHEMOS DL 295 (ověřeno 10/2026), katalog CHEMOS 2026 a historický technický list v.01/2018. Při rozporu časových údajů byla pro tuto verzi upřednostněna aktuální produktová stránka výrobce. Tento dokument je české redakční zpracování technických informací pro Supellex; nejde o nově vydaný technický list výrobce.

Supellex s.r.o., Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš
supellex@supellex.cz | +420 566 532 655