

Technický list

BauderLIQUITEC PU-D

břidlicově šedá



Popis výrobku	BauderLIQUITEC PU je 1 komponentní bez obsahu rozpouštědel PU tekutá hydroizolace vyztužená polyesterovou vložkou. Vzniká tak povrch bez spár a spojů. Celoplošným spojením s podkladem je vyloučené podtékání.	
Oblast použití	Hydroizolace dle DIN 18531. Použití produktu BauderLIQUITEC PU-D je optimalizováno k vodotěsnému spojení, např. asfaltových pásů nebo PVC/FPO nebo EPDM fólií na atiky, napojení na stěny a prostupy apod.	
Barva	břidlicově šedá, podobná RAL 7015	
Schválení	Zkoušeno dle ETAG 005 ETA-17/0860	
Nosná vložka-Typ	Polyesterové rouno-VL SP 130 g/m ²	
Balení	Kbelík 14 kg	
Objednávací číslo	2110 0014	

Charakteristika	Zkušební metoda	Jednotka	Hodnota
Minimální spotřeba	-	kg/m ²	≈3,10
Hustota	ISO 8962	kg/dm ³	1,35
Tloušťka vrstvy (suchý stav)	-	mm	≈2,1
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	-	Třída E
Odolnost proti přelétavému ohni a sálavému teplu	EN 13501-5	-	BROOF (t1)
Zatížení (nestlačitelné a stlačitelné podklady)	ETAG 005, TR-006/ ETAG 005, TR-007	-	P1 - P4
Faktor difuzního odporu	ETAG 005	μ	≈3340
Délka užití	ETAG 005	-	W3
Odolnost proti zatížení větrem (soudržné podklady)	ETAG 005	kPa	≥50
Sklon střechy	ETAG 005	-	S1-S4
Nejnižší povrchová teplota	ETAG 005	-	TL 4
Nejvyšší povrchová teplota	ETAG 005	-	TH 4
Teplota povrchu (minimálně 3 K nad rosným bodem)	-	°C	(+5)-(+55)
Odolné dešti	-	min	≈30
Pochozí	-	h	≈4-6



Kenn-Nr. der Prüfstelle: MPA Braunschweig
(0761-CPR)
ETAG 005-1/ ETAG 005-6

Technický list

BauderLIQUITEC PU-D

břidlicově šedá



Nebezpečné látky (EU-směrn. 1907/2006)	-	-	Žádné nebezpečné látky. GISCODE RSP 20
Nebezpečný náklad	GGVS	-	Žádný nebezpečný náklad
UV - Stabilita	ETAG 005, TR 010	-	Ano
Alkáliím odolné	-	-	Ano
Odolnost proti prorůstání	EN 13948/ FLL	-	obstál

Pokyny k použití

Isolované povrchy upravit dle našich požadavků. BauderLIQUITEC PU detail je v plechovce připraven k použití. Před počátkem prací zamíchat obsah balení míchacím zařízením nebo dřívkem. Na připravený, suchý povrch nanést silnější vrstvu (cca. 2/3 udávaného množství spotřeby) BauderLIQUITEC PU. Následně vložit do ještě vlhké vrstvy polyesterové rouno (BauderLIQUITEC VL SP). Je při tom nutné dbát, aby nevznikaly žádné bubliny pod rounem. Ihned nanést další vrstvu BauderLIQUITEC PU k nasycení a úplnému přetření polyesterového rouna a nechat schnout (pracovní způsob mokré do mokrého). Navazování rouna v ploše se provádí s přesahem min. 5 cm, při přechodu na další materiály v podkladu s překrytím min. 10 cm.

Nezředěný produkt se nanáší štětcem (při opakovaném vrstvení můžete použít váleček). Pokud je pracovní proces přerušen, musí se v průběhu 16 hod. na přerušeném místě opět pracovat. Pokud se tak nestane, musí se před další práci oblast napojení vytvrzené hydroizolace mechanicky zbrousit a teprve následně nanášet další vrstvu.

Věnujte pozornost dalším technickým informacím a pokynů zpracování.

Informace

Udávané hodnoty jsou statisticky stanovené hodnoty a mohou vykazovat tolerance.

Skladujte v originální balení v chladném a suchém prostředí bez mrazu ve vzduchotěsně uzavřené originální nádobě. Chraňte před přímým slunečním zářením. Po použití obal opět vzduchotěsně uzavřete. Trvanlivost je nejméně 12 měsíců od data výroby.

Likvidace odpadu

Údaje odpovídají našemu aktuálnímu bezpečnostnímu listu.

Další podklady

Aktuální podklady jako bezpečnostní listy, brožury apod. naleznete na internetu www.bauder.cz



Kenn-Nr. der Prüfstelle: MPA Braunschweig
(0761-CPR)
ETAG 005-1/ ETAG 005-6