



BISON GRIZZLY MONTAGE EXTREME WHITE 435 G

SUPER SILNÉ A RYCHLÉ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO S OKAMŽITOU VYSOKOU POČÁTEČNÍ PŘILNAVOSTÍ A VYSOKOU KONEČNOU PEVNOSTÍ



- Pro všechny materiály
- Vhodné pro všechny povrchy
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Snadné použití
- Plnicí
- Bez rozpouštědel
- Trvale pružné
- Možnost opravy
- Odolný proti vlhkosti
- Teplotně odolný
- Bez smršťování; 100% lepidlo

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Nanášejte pouze při teplotách mezi +5°C až +40°C.

Požadavky na povrch: Obě lepené části musí být suché, čisté, bez prachu a mastnoty.

Předběžná povrchová úprava: Povrchy musí být čisté, bez prachu a mastnoty. Povrch musí být pevný. Povrch může být mírně vlhký. Použití primeru není nutné.

Nářadí: Cartridge gun a Bison Multi Tool.

APLIKACE

Návod k použití:

Před použitím kartuši otevřete shora seříznutím plastové špičky nad závitem pomocí Bison Multi Tool. Upevněte trysku na kartuši a seřízněte šikmo na požadovaný průměr. V závislosti na hmotnosti materiálu nanášejte lepidlo rovnoměrně v pružích nebo bodech (rozetup 10-40 cm). Naneste lepidlo zejména do rohů a podél okrajů.

Posouvání jednotlivých dílů (např. fasádních panelů) lze předejít vrstvou lepidla 3 mm a použitím distančních bloků nebo pásky. Přitiskněte lepené materiály k sobě, zatlačte nebo poklepejte. Korekce je stále možná. Ihned po použití kartuši řádně uzavřete.

Skvrny / zbytky: Zbytky lepidla okamžitě odstraňte čpavkem. Zbytky suchého lepidla lze odstranit pouze mechanicky.

Doporučení: Bison Grizzly Montage Power doporučujeme pro vnitřní použití.

Doporučujeme Bison Grizzly Montage Extreme pro použití v interiéru a exteriéru.

Upozornění: Následující doba vysychání je založena na lepení alespoň jednoho porézního materiálu a adhezivní vrstvy o tloušťce cca 1 mm. Pokud jsou spojeny dva neporézní materiály a/nebo je vrstva lepidla silnější, může být doba vysychání podstatně delší.

POPIS PRODUKTU

Univerzální, super silné a rychlé konstrukční lepidlo pro vnitřní i venkovní použití, s vysokou počáteční přilnavostí a vysokou konečnou pevností.

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny materiály: dřevo, Trespa®, železo, hliník, zinek, (nerez.) ocel, a další kovy, kámen, keramika, beton, cihla, sádra, sklo, PVC, ABS, PC, PMMA a další syntetické materiály (předem vyzkoušet), korková a polystyrenová pěna na porézních površích, jako je dřevo, kámen, beton, sádra a dřevotříska.

Přilne ke všem druhům materiálů: soklové desky, lišty, parapety, protiskluzové desky, prahy, fasádní desky, deskový materiál, izolační materiál, schody, plachtoviny, podlahové desky, sádrokartony, keramické dlaždice a polystyrenové ozdoby a obruby. Nevhodné pro PE, PP, PTFE, bitumen. Při lepení plastů vždy nejprve proveďte zkoušku přilnavosti. Přilnavost k plastům se může lišit v závislosti na typu plastu a jeho kvalitě.

VLASTNOSTI

- Vysoká počáteční přilnavost (600KG/M² za 10 sekund)
- Vysoká konečná pevnost (35KG/CM² za 24 hodin)

Naše doporučení je založeno na rozsáhlých výzkumech a praktických zkušenostech. Tento technický list byl připraven podle našich nejlepších znalostí, aby vám poskytl rady při lepení. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínkám, za kterých jsou naše výrobky používány, však nepřebíráme žádnou odpovědnost za výsledky a / nebo poškození způsobené použitím produktu. Uživatelé musí provádět své vlastní kontroly a testy. Nicméně naše servisní oddělení je vám vždy k dispozici.



BISON GRIZZLY MONTAGE EXTREME WHITE 435 G

SUPER SILNÉ A RYCHLÉ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO S OKAMŽITOU VYSOKOU POČÁTEČNÍ PŘILNAVOSTÍ A VYSOKOU KONEČNOU PEVNOSTÍ

DOBA VYTVRZENÍ *

Doba schnutí: cca. 10 sekund po počátečním lepení

Konečná pevnost lepení po: cca 6 hod.

* Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na povrchu, množství produktu, vlhkosti a okolní teplotě.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti vlhkosti: Velmi dobrá

Odolnost proti vodě: Dobrá

Teplotní odolnost: -40 ° C - + 100 ° C

Odolnost proti UV záření: Dobrá

Odolnost proti chemikáliím: Dobrá

Přetíratelnost: Dobrá

Pružnost: Dobrá

Plnicí kapacita: Velmi dobrá

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Chemický základ: SMP Polymer

Barva: bílá

Viskozita: tixotropní

Tuhá látka: cca 100 %

Hustota: cca 1,52 g/cm³

Pevnost v tahu: cca 300 N/cm²

Smyková pevnost: cca 350 N/cm²

Smršťování: cca 0%

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu v uzavřených obalech při teplotách od +5 °C do + 25 °C.