



BISON VINYL PLASTIC 25 ML SE ZÁPLATOU

LEPIDLO NA OPRAVU VINYLOVÝCH PŘEDMĚTŮ/ PŘEDMĚTŮ Z MĚKKÉHO PVC



POPIS PRODUKTU

Lepidlo pro opravy vinylových předmětů/předmětů z měkkého PVC.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Lepí vinylové předměty/předměty z měkkého PVC, jako jsou nafukovací člny, nafukovací bazény, plavecké pásy, plážové míče, plachty stanů, vodní postele, voděodolné oděvy a podložky na jezírka.

VLASTNOSTI

- Transparentní
- Voděodolný
- Flexibilní

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Nepoužívat při teplotách pod + 10 °C.

Nároky na povrch: Lepené materiály by měly být čisté, suché a bez prachu a mastnoty.

Příprava povrchu před lepením: V případě potřeby odmastěte acetonem.

APLIKACE

Návod k použití:

Při lepení překrývajících se částí: Naneste lepidlo na celý povrch obou stran. Nechte uschnout 5-20 minut. Lepidlo by mělo být na

dotek suché. Doba schnutí závisí na typu materiálu a na teplotě. Připojte díly k sobě a pevně stiskněte nebo klepněte. Po připojení se díly ihned slepí. Konečná pevnost spoje závisí na tlaku, proto vyvíjejte co největší tlak na celou plochu. Při lepení nafukovacích předmětů např.: nafukovací člny, plavecké pásy, plážové míče atd., nechte spoj lepidla zaschnout nejméně 6 hodin, než je znovu nafouknete. Při lepení trhlin a děr: nůžkami odstříhnete kus z přiložené fólie. Záplata musí být větší než trhlina/otvor, o 1-2 cm. Čím větší překrytí, tím silnější spojení. Poté postupujte podle pokynů pro „překrývajících se součástí“.

Zpracovatelnost: 5-20 minut

Skrvny/zbytky lepidla: Odstraňte čerstvé skvrny acetonem.

Rada: Při opravě trhlin odřízněte malý kruh na obou koncích. To rozdělí napětí na trhlíně a zabrání dalšímu roztržení.

DOBA VYTVRZENÍ

Manipulační pevnost: za cca 6 hodin. Při opravě předmětů, které budou vystaveny tlaku (nafukovací člny, brouzdaliště, plavecké pásy, plážové míče atd.), nechte lepený spoj zaschnout nejméně 6 hodin, než znovu nafouknete předměty.

Doba schnutí: cca 6 hodin

* Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na povrchu, množství produktu, vlhkosti a okolní teplotě.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Teplotní odolnost: -15 °C až + 70 °C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Chemický základ: Polyuretanová pryž

Barva: Průhledná

Viskozita: Kapalná

Tuhá látka: cca 22%

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Nejméně 24 měsíců od data výroby. Omezená trvanlivost po otevření. Skladujte na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě.