



BISON SUPER GLUE CONTROL 3 G

EXTRÉMNĚ RYCHLÉ A SILNÉ TEKUTÉ VTEŘINOVÉ LEPIDLO S TECHNOLOGIÍ PŘÍMÉHO ZASTAVENÍ



POPIS PRODUKTU

Super rychlé a extrémně silné tekuté vteřinové lepidlo s technologií okamžitého zastavení: neodkapává, možnost zpětného nasání lepidla. Snadné a čisté použití. Díky své konzistenci zateče lepidlo do nejmenších rohů a spár. Lepidlo je navíc odolné vůči myčce nádobí a vodě (pouze při správném použití).

OBLAST POUŽITÍ

Ideální pro lepení malých ploch (nevhodné pro lepení velkých částí). Lepí téměř všechny pevné a pružné materiály, jako je kůže, mnoho druhů plastů, tvrdé PVC (polyvinylchlorid), ABS (akrylonitril-butadien-styren, styren odolný vůči nárazům), PS (polystyren), akrylová pryskyřice (Plexiglas®), polykarbonát (Makrolon®), fenolové pryskyřice (Bakelite®), porcelán, keramika, dřevo, kov, korek, plst', oblečení (nejprve otestujte) nebo guma. Pouze do určité míry je vhodné i pro sklo (po určité době se slepené místo stává křehkým a způsobuje oslabení). Není vhodné pro PE, PP, silikonové pryskyřice a kaučuky, PTFE, polystyren, látky a kožené oděvy.

VLASTNOSTI

- S technologií okamžitého zastavení
- Neodkapává, se zpětným nasáním
- Snadné a čisté použití
- Super rychlé a extrémně silné
- Odolné vůči myčce a vodě

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Nepoužívejte při teplotách pod + 10 °C. Lepidlo nejlépe reaguje při vlhkosti vzduchu 50-70 %.

Osobní bezpečnost: Kyanoakrylátová lepidla extrémně rychle ztvrdnou v přítomnosti vlhkosti (jako je vlhkost vzduchu, vlhkost kůže, pot, kožní maz, slzy). Během používání je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jde o děti a kontakt s kůží a očima. Po vytvrzení se však v přítomnosti vlhkosti kyanoakrylátová lepidla přirozeně časem rozpustí i bez ošetření.

Požadavky na povrch: Lepené materiály by měly být čisté, suché, bez prachu a mastnoty a dobře k sobě padnoucí.

Předběžná povrchová úprava: veškerý prach, olej, mastnota, vosk nebo ulomené částičky důkladně odstraňte z povrchů, které mají být slepeny dohromady. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je několikrát otřít místa, která mají být lepena, příslušnými rozpouštědly, jako je aceton (pokud je to pro materiál vhodné - nejprve zkontrolujte!).

U kovů a kovových slitin obvykle stačí zdrsnit povrch pomocí brusného papíru, broušením nebo kartáčem.

APLIKACE

Návod k použití:

Pro propíchnutí membrány otočte celou hubici na tubě ve směru hodinových ručiček. Odšroubujte uzávěr a odkryjte aplikátor – máte připraveno!

Během nanášení netlačte na tubu. Naneste lepidlo přímo z tuby, pomocí hubice, v co nejtenčí vrstvě na jednu stranu lepeného předmětu (příliš mnoho lepidla výrazně zpomaluje proces vytvrzování!). V závislosti na použitém množství lepidla a materiálu lepidlo polymerizuje během 60 sekund na syntetickou pryskyřici a velmi silně spojuje obě části. Při lepení při nízké vlhkosti může být doba vytvrzení zkrácena krátkým pofoukáním (dechem) na jednu z částí, které mají být slepeny. Nejlepší výsledky lepení se dosahují při pokojové teplotě. Základní bazické povrchy urychlují vytvrzení lepidla, kyselé reaktivní povrchy (např. dřevo, keramika, porcelán, kůže) ji zpomalují.

Po použití hubici očistěte suchou látkou a uzavřete nasazením uzávěru.

Skvrny/zbytky: Přebytké lepidlo okamžitě otřete suchým hadříkem. Po vytvrzení je velmi obtížné odstranit zbytky lepidla. Aceton rozpustí lepidlo, ale velmi pomalu (zkontrolujte vhodnost).

Upozornění: Pokud se kůže slepí, namočte ji, co nejdříve, do teplé mýdlové vody a opatrně ji rozdělte bez použití síly; poté pokožku hydratujte krémem.



BISON SUPER GLUE CONTROL 3 G

EXTRÉMNĚ RYCHLÉ A SILNÉ TEKUTÉ VTEŘINOVÉ LEPIDLO S TECHNOLOGIÍ
PŘÍMÉHO ZASTAVENÍ

Další možností je třít prsty v teplé vodě a mezi ně pomalu vsunout sponku na papír nebo kousek drátu. Po nějaké době lze prsty oddělit. Postižená místa mohou být také okamžitě ošetřena acetonem nebo lakem na nehty. Protože organická rozpouštědla také odstraňují mastnotu, doporučujeme následně na takto ošetřenou kůži nanášet krém na ruce. Pokud by zůstaly nějaké skvrny lepidla, lze je vydrbat pemzou. V případě, že je produkt nastříkán do očí nebo úst, musí být oči nebo ústa otevřená a vypláchnuta velkým množstvím vody. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzhledem ke zvláštním výparům, které vytvářejí kyanoakrylátová lepidla, je vhodné při použití relativně velkého množství prostoru dobře větrat.

Pozor: Super Glue obsahuje kyanoakrylát.

Nebezpečný: Lepí kůži a oči během několika sekund. Udržujte mimo dosah dětí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Vyvarujte se vdechování par. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě. Skladování pod + 5 °C (v lednici) zajišťuje maximální trvanlivost.

FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Kyanoakrylátová lepidla jsou do značné míry považována za fyziologicky bezpečná.

VELIKOSTI BALENÍ

3g tuba.