



BISON STRONG & SAFE 7 ML/G

SUPER SILNÉ A SUPER RYCHLÉ UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO



POPIS PRODUKTU

Univerzální lepidlo Bison Strong&Safe lepí super silně a super rychle – ale s možností korekce spoje po dobu cca. 20 sekund a bez okamžitého přilepení prstů k sobě. Patentovaná technologie je vhodná pro prakticky všechny pružné i pevné, porézní i neporézní materiály. Odolává vibracím a ořesům, je přizpůsobivý, transparentní a bez zápachu. Odolný vůči vlhkosti a teplotě od -50 °C do +100 °C.

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální: porcelán, keramika, mnoho druhů plastů, kov, dřevo, sklo, kůže, guma, polystyren, papír, lepenka a mnoho dalšího. Není vhodný pro kožené oděvy, textil, polyetylén (PE) a polypropylen (PP).

VLASTNOSTI

- super silné
- super rychlé
- s možností korekce
- žádné okamžité slepení prstů
- patentovaná technologie

PŘÍPRAVA

Požadavky na povrch: Lepené materiály musí být čisté, suché a bez prachu a mastnoty.

APLIKACE

Návod k použití:

Lepené plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Naneste tenkou vrstvu lepidla na jednu stranu. Stlačte oba díly dohromady. Lepený spoj zůstává opravitelný cca. 20 sekund. Plochy, které mají být lepeny k sobě, musí přesně doléhat.

Skvrny/zbytky:

Čerstvé skvrny odstraňte acetonem. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Doporučení: Čím je vrstva lepidla tenčí, tím rychlejší a silnější je konečný spoj.

Důležité upozornění:

Obsahuje kyanoakrylát. Spojuje kůži a oční víčka dohromady v sekundách. Pokud produkt přijde do kontaktu s očima, důkladně je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s kůží, namáčejte zasaženou tkáň v teplé mýdlové vodě. Poté naneste krém na pokožku. Držte z dosahu dětí.

DOBA SCHNUTÍ:

Počáteční pevnost: Možnost korekce spoje je v rozmezí cca 20 až 60 sekund, což znamená, že se prsty neslepí okamžitě.

V závislosti na lepených materiálech vytváří univerzální lepidlo Bison Super Strong&Safe silné a spolehlivé spoje za 20 sekund až několik minut.

Konečná pevnost lepení: cca po 24 hodinách může být lepený spoj plně zatížen.

* Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na druhu povrchu, použitím množství lepidla, míře vlhkosti a teplotě okolního prostředí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Teplotní odolnost: Spoj jsou odolné od -50 °C až do +100 °C.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vzhled: bezbarvý, čirý

Chemická báze: vývoj Bison - obsahuje kyanoakrylát

Konzistence: Gel

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě.