

Nejdůležitější vlastnosti: vhodná jako štuková omítka pro vápenné resp. vápenotrassové jádrové omítky • pro použití v interiéru i exteriéru • bez obsahu cementu • propustná pro vodní páry • dobrá soudržnost s podkladem

Definice výrobku	Suchá omítková štuková vápenotrassová směs pro ruční zpracování.	
Struktura – zrnitost	Max. do 0,6 mm.	
Složení	Vzdušné vápno, přírodní trass, čisté přírodní písky.	
Barva	Přírodně šedobílá.	
Všeobecné požadavky pro podklad	<ul style="list-style-type: none"> - Podklad musí být stabilní, soudržný, očištěný od prachu a jiných uvolňujících se částí, dostatečně nosný, nesmí odpuzovat vodu, nesmí obsahovat solné výkvěty, řasy, plísně ani jinou bio kontaminaci jiné chemické zbytky, nesmí být zmrzlý. - Podklad pro omítku musí být připraven tak, aby mohlo vzniknout soudržné spojení s příslušnou nanášenou omítkou. - V zásadě platí, že podklad musí být alespoň stejně pevný jako nanášená omítka. - Podklad pod omítku musí být připraven tak, aby mohla být omítková malta nanášena v přibližně rovnoměrné vrstvě. V optimálním případě je vhodné použít jádrovou omítku weberdur trass. 	
Podmínky pro zpracování	Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanášené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.	
Technická data	Pevnost v tahu při ohybu Pevnost v tlaku Součinitel difuze vodní páry μ Třída pevnosti	> 0,3 N/mm ² > 1 N/mm ² ≤ 15 CS II
Použití	Tato omítka byla vyvinuta pro renovaci historických budov, kostelů a jiných památek podle požadavků památkové péče jako štuková omítka z trassového vápna, bez cementu, bez chemických přísad, která se strukturou blíží fasádním plochám na historických budovách. Křivka zrnitosti byla zvolena podle kvantitativních a kvalitativních analýz originálních historických omítek. weberdur štuk trass se hodí zejména pro vytvoření fasádních ploch s patinovanou povrchovou strukturou, která představuje u historických fasád s jemně strukturovanými omítkami významný dekorativní prvek.	
Aplikace	<p>Příprava</p> <p>Štuková omítka se mísí pouze s čistou vodou v míchačce tak, aby vznikla omítková hmota byla vhodná pro zpracování hladítkem. Pokud se směs mísí v maltovníku, je třeba dbát na důkladné promísení. Konzistence rozmíchané suché maltové směsi musí odpovídat podkladu a povětrnostním poměrům. Obsah pytle (30 kg) smísíme s cca 9,0 lt vody.</p> <p>Aplikace</p> <p>Omítkovou směs je třeba zpracovat ihned po smísení. Zkusmým nanášením se zjistí, jestli je směs dostatečně promíchaná a neobsahuje hrudky suché směsi a také zda nesjízdí. Omítka se natahuje PVC nebo nerezovým hladítkem na nosný, zvlhčený podklad. Omítka se může zpracovávat i ve více vrstvách – např. u říms. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 3 mm a zpracovávají se systémem „mokrě na mokré“. Různými druhy nářadí a způsoby uhlazování se mohou vytvořit různé struktury povrchu. Optimální je vyhlazení molitanovým nebo plstěným hladítkem. Omítku je třeba udržovat minimálně 3 dny vlhkou.</p>	
Upozornění	Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.	
Nářadí	Zednická lžice, vědro, nerezové hladítko, štetka, míchačka, plstěné, molitanové nebo houbové hladítko.	
Čištění	Nádoby a nářadí se ihned po použití omyjí čistou vodou.	
Spotřeba	1,4 kg/m ² /mm.	
Balení	Ve 30kg papírových obalech, 40 ks – 1 200 kg/paleta.	
Skladování	12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.	



Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedeny na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

CE parametry

CE	
Saint-Gobain Weber Terranova GmbH, Gleichentheiliggasse 6, 1230 Wien	
rok: 2010	
referenční norma: EN 998-1	
Obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
weberdur štuk trass	
Reakce na oheň	A1
Propustnost vodních par	μ max. 15
Přidržitost	min. 0,08 N/mm ²
FP	A, B
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	0,54 W/m.K
Trvanlivost	NPD
Pevnost v tlaku	CS I
Objemová hmotnost	1 600 kg/m ³