

KŘEMIČITÝ PÍSEK

KP 401

Praný, tříděný křemičitý písek je určen pro stavební účely jako plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb nebo pro rekreační účely. Písek je vhodný pro hřiště a pískoviště venkovních hracích ploch.

SLOŽENÍ


Obsah SiO₂ min. 92 %, bez jílových podílů.

BALENÍ

V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií nebo volně ložené.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

	Velikost zrna (mm)	Podíl (%)
Zrnitost kameniva	>2,00	0
	>1,25	max. 15
	<0,09	max. 10
Objemová hmotnost	2570 kg/m ³	
Sypná hmotnost		
volně sypaného kameniva	1450 kg/m ³	
setřeseného kameniva	1630 kg/m ³	