



BISON WOOD SEALANT MAPLE 300 ML

PŘETÍRATELNÝ TMEL NA DŘEVO



POPIS VÝROBKU

Kvalitní tmel pro utěsnění spár a trhlin v dřevěných, parketových a laminátových podlahách. Přetíratelný, lakovatelný, snadné použití.

OBLAST POUŽITÍ

Vhodný pro utěsnění všech druhů rýh, spár a mezer na dřevěných površích, jako jsou spojovací spáry podél stěn, schodiště, trubky radiátorů atd., zejména pak na místech, kde není možné použít podlahové lišty. Není vhodné pro bitumen, silikon, polyethylen (PE), polypropylen (PP) a PTFE.

VLASTNOSTI

- Přetíratelný
- Lze lakovat
- Snadné použití
- Snadné zpracování
- 10 let záruka na elasticitu spoje
- Plastoelastický

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Aplikujte pouze při teplotách mezi +5 °C a +40 °C.

Požadavky na povrch: Povrch musí být suchý, čistý a bez prachu, rzi a mastnoty.

Předběžná povrchová úprava: Pro dobrý výsledek zakryjte okraje spáry krycí páskou. Pokud je to nutné, zabraňte trojstrannému spojení vyplněním spáry pěnovou podložkou nebo PE fólií.

Náradí: Nasadte na kartuš těsnící pistoli. Použijte Multi Tool pro otevření kartuše a zpracování těsnícího materiálu.

APLIKACE

Vydatnost: Obsah vystačí pro cca 8 až 15 m (v závislosti na velikosti spáry).

Návod k použití: K manipulaci s kartuší použijte aplikační pistoli. Otevřete kartuši odříznutím plastového hrdla na horní straně šroubového závitu ostrým nožem. Našroubujte hubici a seřízněte na požadovanou šířku. Zajistěte minimální šířku spáry 6 mm a maximálně 24 mm. Hloubka spáry musí být 6 až 9 mm. Naneste tmel rovnoměrně do spáry a uhlazte do 10 minut stěrkou nebo prstem. Ihned po uhlazení odstraňte krycí pásku (pokud byla použita).

Skvrny/zbytky: Vlhké skvrny okamžitě odstraňte vodou. Zbytky vytvrzeného tmelu lze odstranit pouze mechanicky.

Upozornění: Tmel je přetíratelný, lakovatelný a po úplném vytvrzení odolný vůči vlivům počasí.

DOBY TVRZENÍ *

Doba k vytvoření krusty: cca 15 minut

Rychlost vytvrzování: cca 1 mm/24 hodin

Doba schnutí: cca po 30-60 minutách odolný oděru. Po 8-14 dnech zcela vytvrzený v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teplotě.

** Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na povrchu, použitém množství lepidla, úrovni vlhkosti a okolní teplotě.*

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti vlhkosti: Dobrá
 Teplotní odolnost: od - 20 °C do + 80 °C
 Odolnost proti UV záření: Dobrá
 Odolnost proti plísním: Ne
 Přetíratelnost: Velmi dobrá
 Pružnost: Omezená
 Plnicí schopnost: Dobrá

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Chemická báze: Akrylová disperze
 Barva: Javor
 Viskozita: cca Pastovitý
 Tuhá látka: ca 78 %
 Hustota: cca 1,6 g/cm³
 Smršťování: cca 35 %

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Nejméně 24 měsíců od data výroby. Po otevření se trvanlivost zkracuje. Skladujte v řádně uzavřených obalech na suchém místě při teplotě mezi + 5 °C a + 25 °C.