



## Detail produktu

### Uniflex sádra bílá, modelářská, 1 kg

MODELÁŘSKÁ SÁDRA je **rychle tuhnoucí sádra určená pro modelářské a elektroinstalační práce**. Je vhodná k vyrovnání drobných nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádkkartonu apod.) před malováním v interiéru. Lze ji použít k dočasným fixacím kabelů, potrubí, el. zásuvek, hmoždinek, usazení profilů. Sádkru lze použít i pro méně náročné modelářské práci a lití dekorativní keramiky.

**Není vhodná pro** venkovní práce, ke spárování keramických obkladů či sádkkartonu, pro podlahy a trvale vlhké plochy, sklo, dřevo, plasty, kovy a jako podkladní vrstva pod obklad či silikátové nátěrové hmoty.

#### Pracovní postup modelářské sádkry

Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou štětkem nebo rozprašovačem. Do sádkrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádkry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádkru pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádkry cca. 8 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 10-12 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádkru zpracovávejte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.

#### Fyzikální a mechanické vlastnosti sádkry:

- Barva bílá
- Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti mohou vykazovat jisté odchylky)
- Sypaná hmotnost  $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$
- Počátek tuhnutí > 8 minut
- Konec tuhnutí < 12 minut
- Zrnitost,  $R=0,2 \text{ mm} < 5 \%$
- Směsný poměr s vodou na 1 kg sádkry / 0,5 l vody
- Změny poměru sádkry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádkry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti

#### Skladovatelnost:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5-30 °C, je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

#### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

**Při práci nejzte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí je důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.**

#### Likvidace odpadů a obalů:

Neužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádkry likvidujte spolu s komunálním odpadem.

#### O výrobcu:

**BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s.** tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

EAN: 8591235056396  
Obj. číslo: 440508  
Ředění barvy: Vodou  
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY  
Značka: Uniflex  
Hmotnost: 1,0 kg  
Url produktu: <https://www.bal.cz/uniflex-sadra-bila-modelarska-1-kg>