

Tekutá hydroizolace BauderLIQUITEC PU

Jednosložková, bez rozpouštědel

BAUDER
střechy s jistotou.

Jednosložková tekutá hydroizolace BauderLIQUITEC PU-D nabízí snadnou a spolehlivou ochranu komplikovaných prostupů a napojení na střeše. Tekutá hydroizolace na bázi polyuretanu perfektně spojí plošně pokládané hydroizolace (z asfaltových pásů nebo syntetických fólií) s různými prostupy a místy napojení.



Přehled výhod

- ✓ Jednosložková hmota, stačí jen krátké rozmíchání
- ✓ Příjemná práce, protože receptura neobsahuje rozpouštědla a hmota je téměř bez zápachu
- ✓ Úspora času, nižší náklady na materiál, protože většina podkladů – např. asfaltové pásy s břídlíčným posypem, beton/mazanina, kov, dřevo atd. – nevyžaduje adhezní můstek
- ✓ Jednodušší přeprava i skladování, protože hmota není klasifikována jako nebezpečné zboží / nebezpečná látka
- ✓ Materiál je použitelný i po opakovaném otevření a zavření. Víko se na kbelík nepřilepí.
- ✓ Hmota je stabilní vůči UV záření a odolná vůči alkáliím
- ✓ Evropské technické posouzení (ETA) v nejvyšších výkonových kategoriích ETAG005

BauderLIQUITEC PU
Použití můžete shlédnout zde:



Jednosložková,
bez
rozpouštědel

BauderLIQUITEC PU Příslušenství



BauderLIQUITEC VL SP



BauderLIQUITEC RG



BauderLIQUITEC PR-K



BauderLIQUITEC
PR-EPDM



BauderLIQUITEC VL



BauderLIQUITEC VL-R



BauderLIQUITEC TA 50

BauderLIQUITEC PR – adhezní můstek

- * Spotřeba 0,03–0,05 kg/m²
- * Teplota podkladu při zpracování (+5...+50) °C, min. 3 K nad rosným bodem
- * Možnost pokračování v práci po přibližně 30–60 minutách (v závislosti na teplotě).


Další informace o našem sortimentu produktů BauderLIQUITEC najdete v přehledu produktů pro ploché střechy na internetové stránce www.bauder.cz

Zpracování tekuté hydroizolace v 7 krocích:

1. Příprava podkladu

Tekutá hydroizolace	Příprava	Adhezní můstek / základní nátěrová hmota	Poznámky
BauderLIQUITEC PU (více jak 16 hod po aplikaci)	Zabroušení	žádný	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Jiné tekuté hydroizolace		Po konzultaci/příp. kontrola přilnavosti na místě	
Asfaltové hydroizolační pásy			
Asfalt APP, břidličný posyp (např. Bauder KARAT)	Odstranit nečistoty a volné části	žádný	
Asfalt SBS, břidličný posyp (např. Bauder K5K)	Odstranit nečistoty a volné části	žádný	
Asfalt samolepicí za studena, s fólií na povrchu (např. Bauder TEC KSA DUO 35)	Fólii PE spálit plamenem	žádný	
Asfalt SBS, jemný posyp (např. BauderFLEX G4E)	Zamést, odstranit nečistoty a volné části	žádný	
Syntetické hydroizolační fólie			
FPO (např. BauderTHERMOPLAN)	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	BauderLIQUITEC PR-K	U produktů jiných výrobců zkontrolovat přilnavost
PVC-P (např. BauderTHERMOFOL)	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	BauderLIQUITEC PR-K	U produktů jiných výrobců zkontrolovat přilnavost
Střešní pás EVA	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	BauderLIQUITEC PR-K	Zkontrolovat přilnavost
EPDM	Zabrousit, odstranit nečistoty	BauderLIQUITEC PR-EPDM	Zkontrolovat přilnavost
Kovy			
Hliník, eloxovaný hliník	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný (1)	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Olovo	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný (1)	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Nerezová ocel	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný (1)	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Měď	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný (1)	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Titanzinek, žárově pozinkovaná ocel	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný (1)	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Kovy s barevnou povrchovou úpravou		Po konzultaci, příp. kontrola přilnavosti na místě	
Práškově lakované kovy	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	BauderLIQUITEC PR-K	Broušení kotoučem ZEC nebo brusným papírem, zrno 40/60
Dřevo (suché)			
Překlížka, dřevotřískové desky, neošetřené OSB	Zabrousit	žádný	Odstranit nečistoty a prach po broušení
Dřevo	Zabrousit	žádný	Odstranit nečistoty a prach po broušení
Minerální podklady (suché < 6 hmot. %)			
Beton, mazanina	Zabrousit, příp. BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný	Broušení diamantem, odstranit prach po broušení, příp. otryskat kuličkami
Zdivo (např. lehčený beton, vápenopískové cihly aj.)	Příp. odstranit nečistoty a volné části	žádný	
Deskové materiály (např. vláknocement)	přelepit spáry, event. použít stěrku	žádný	
Plasty			
Dveřní/okenní profily	Případně zbrousit a následně očistit BauderLIQUITEC RG (odmaštění)	BauderLIQUITEC PR-K	Zkontrolovat přilnavost. ověřit nutnost použití čističe, odstranit nečistoty a prach po broušení
Polyester	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný	
Sklolaminát (GFK)	Zabrousit, BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný	
Polyetylen (PE), polypropylen (PP)		Po konzultaci	
Izolační materiály			
Polyuretan (PIR/PUR)		příp. nanést dělicí/nosnou vrstvu (viz DIN 18531)	
EPS/XPS		příp. nanést dělicí/nosnou vrstvu (viz DIN 18531)	
Pěnové sklo (CG)		příp. nanést dělicí/nosnou vrstvu (viz DIN 18531)	
Ostatní podklady			
Sklo, bez povrchové úpravy / nemastné	BauderLIQUITEC RG (odmastit)	žádný	příp. zkontrolovat přilnavost
Kritické podklady	Předběžná úprava	Adhezní můstek / základní nátěrová hmota	Poznámky
Silná asfaltová stěrka (KMB), dlaždice a přírodní kámen, podklady s obsahem silikonu, asfaltový nátěr, zaolejované nebo znečištěné podklady		Nedoporučuje se použít BauderLIQUITEC	


(1) Specificky zušlechtěné kovové povrchy mohou vyžadovat BauderLIQUITEC PR. Na kovové podklady je možné použít BauderLIQUITEC PR-M.




2. Oblepit




3. Rozmíchat




4. Nanést první vrstvu



5. Položit roundo



6. Nanést druhou vrstvu



7. Odstranit lepicí pásku