



Thomas Verpackungen Union s.r.o
Smilovice 2
294 42

Věc: Technický list

technické údaje/složení výrobku	
předmět:	LD - PE – polohadice 1000/0,05 transparentní
šířka:	1000mm +/- 1%
boční sklady:	0 mm +/- 1%
obvod:	2000 mm +/- 1%
délka:	-
síla v my:	100 my +/- 5%
váha:	0,1844 kg/bm +/- 5%
potisk:	
UV stabilizace:	12 měsíců
ostatní specifikace:	transparentní
smrštitelné hodnoty:	podélné: cca.53% / příčné: cca.31% - biaxiální smrštitelnost
tavný index:	0,3 - 0,70 (DIN 53735) měřeno při 10/min (Mfi 190/2,16)
hustota:	0,92 - 0,925 g/cm ³
koeficient tření:	0,20 - 0,25
průhlednost:	průhledná
pevnost přetržení:	podélná: 39 N/mm ² / příčná: 42 N/mm ² (DIN 53455)
prodloužení:	podélné: 520% / příčné: 660% (DIN 53456)
zákl. složení:	homo LD-PE, LLD-PE, zpevňující prvky, aditiva dle přání zákazníka
zákl. vlastnosti:	Technické vlastnosti upraveny pro standardní balicí stroje, folie je vyvinuta pro vyšší pevnost a odolnost proti průrazu – Dart Trop test.
certifikáty:	Folie odpovídá hygienickým a bezpečnostním hodnotám platných v ČR. (prohlášení o splnění hygienických požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb.
kvalita výrobku:	Materiálové vlastnosti a kvalita folie vycházejí z technických listů a závazků našich dodavatelů suroviny. Garantujeme konstantní kvalitu při přepracování a konstantní složení folie a to za pomoci nejmodernějších výrobních technologií.
záruka:	Záruka na kvalitu folie je počítána od data výroby (uvedeno na obalu), po Rozbalení zboží běží záruční lhůta 12 měsíců (dle UV stabilizace)
logistické údaje/balení výrobku	
způsob balení:	polohadice na roli, role na paletě
Množství na paletě:	cca 450 kg
Rolí na paletě, dodané množství:	kg
rozměr palety:	Jednocestná paleta 1200 x 1100 cm
zabalení palety:	zabaleno do ochranné folie, Pozor: toto balení není vlhkotěsné
skladování výrobku:	role je nutné skladovat v suchých, zastřešených prostorech, v teplotním rozmezí od +16°C do +24°C, před použitím folie je nutné nechat min. 24 hodin v provozních teplotách

Datum vystavení: 12.4.2011