



Thomas Verpackungen Union s.r.o  
Smilovice 2  
294 42

Věc: Technický list

<b>technické údaje/složení výrobku</b>	
<b>předmět:</b>	LD - PE – polohadice 1000/0,05 černá
<b>šířka:</b>	1000mm +/- 1%
<b>boční sklady:</b>	0 mm +/- 1%
<b>obvod:</b>	2000 mm +/- 1%
<b>délka:</b>	-
<b>síla v my:</b>	50 my +/- 5%
<b>váha:</b>	0,0922 kg/bm +/- 5%
<b>potisk:</b>	
<b>UV stabilizace:</b>	12 měsíců
<b>ostatní specifikace:</b>	černá
<b>smrštitelné hodnoty:</b>	podélné: cca.53% / příčné: cca.31% - biaxiální smrštitelnost
<b>tavný index:</b>	0,3 - 0,70 (DIN 53735) měřeno při 10/min (Mfi 190/2,16)
<b>hustota:</b>	0,92 - 0,925 g/cm <sup>3</sup>
<b>koeficient tření:</b>	0,20 - 0,25
<b>průhlednost:</b>	neprůhledná
<b>pevnost přetržení:</b>	podélná: 39 N/mm <sup>2</sup> / příčná: 42 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53455)
<b>prodloužení:</b>	podélné: 520% / příčné: 660% (DIN 53456)
<b>zákl. složení:</b>	homo LD-PE, LLD-PE, zpevňující prvky, aditiva dle přání zákazníka
<b>zákl. vlastnosti:</b>	Technické vlastnosti upraveny pro standardní balicí stroje, folie je vyvinuta pro vyšší pevnost a odolnost proti průrazu – Dart Trop test.
<b>certifikáty:</b>	Folie odpovídá hygienickým a bezpečnostním hodnotám platných v ČR. (prohlášení o splnění hygienických požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb.
<b>kvalita výrobku:</b>	Materiálové vlastnosti a kvalita folie vycházejí z technických listů a závazků našich dodavatelů suroviny. Garantujeme konstantní kvalitu při přepracování a konstantní složení folie a to za pomoci nejmodernějších výrobních technologií.
<b>záruka:</b>	Záruka na kvalitu folie je počítána od data výroby (uvedeno na obalu), po Rozbalení zboží běží záruční lhůta 12 měsíců (dle UV stabilizace)
<b>logistické údaje/balení výrobku</b>	
<b>způsob balení:</b>	polohadice na roli, role na paletě
<b>Množství na paletě:</b>	cca 450 kg
<b>Rolí na paletě, dodané množství:</b>	kg
<b>rozměr palety:</b>	Jednocestná paleta 1200 x 1100 cm
<b>zabalení palety:</b>	zabaleno do ochranné fólie, <b>Pozor: toto balení není vlhkotěsné</b>
<b>skladování výrobku:</b>	role je nutné skladovat v suchých, zastřešených prostorech, v teplotním rozmezí od +16°C do +24°C, před použitím folie je nutné nechat min. 24 hodin v provozních teplotách

Datum vystavení: 2.3.2011