

Penetrace s granulátem

PCI Multigrund[®] PGU

pod tenkovrstvé omítky



Rozsah použití

- Pro vnitřní i vnější použití.
- Vhodná pro zateplovací systémy.
- Jako kontaktní můstek pod tenkovrstvé a mozaikové omítky PCI Multiputz[®]

Vlastnosti produktu

- Lehce se zpracovává, vytváří přilnavý povrch pro další vrstvu omítkovin.
- Granulát obsažený v penetraci svojí strukturou tvoří spojovací můstek pro další aplikace, a tím zvyšuje jejich přilnavost k podkladu a zlepšuje zpracovatelnost tenkovrstvých omítek.
- Vysoká pevnost spoje, výborná přilnavost dalších vrstev.
- Paropropustná.
- Odolná vůči alkáliím.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	modifikovaná disperze s křemičitým pískem
Barevný odstín	standardní: bílá možné barevné tónování dle odstínu pastovité omítky podle vzorníku PCI Color Sensation
Zpracování	Štětcem, nebo válečkem. Dobře zpracovat do podkladu.
Teplota zpracování	Od +5 °C do +25 °C (teplota podkladu a objektu), nezpracovávat na přímém slunci, za deště, mlhy, nebo vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.
Spotřeba (na 1 nátěr)**	hladké podklady: cca 0,22 kg/m ²
Doba schnutí (+20 °C / 65 % rel. vlhkosti vzduchu)*	cca 12 hod.
Ředění	ředění do 5% vodou je možné

*Při + 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu, vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují uvedené doby.

** Závisí na struktuře a savosti podkladu.

Balení a skladovatelnost

- Balení 20 kg, 5 kg a 1 kg plastový kbelík.
- Skladovatelnost v suchu při teplotě od +5 °C do +25 °C, min. 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklad musí být:

- Dostatečně vyzrálý se zbytkovou vlhkostí max. 4 % (hmotnostně).
- Suchý, nosný, pevný – zbaven všech

nečistot, mastnoty, výkvětů, starých nátěrů a prachových částic.

- V případě silně savých podkladů je nutné nejprve aplikovat nátěr

PCI Gisogrund® PGM.

- Dodržovat standardní ředění a následnou technologickou přestávku pro vyschnutí.

Zpracování

- Je nutné dokonalé promíchání směsi míchadlem, nebo pomaluběžnou vrtačkou se spirálovým nástavcem (max. 500 ot./min). Následně během aplikace postačí již jen průběžné promíchávání ručně.
- Nanášej se rovnoměrně štětkou,

nebo válečkem na čistý, připravený podklad.

- Teplota podkladu a vzduchu při zpracování: +5 °C až +25 °C.
- Pro aplikaci při nízkých teplotách od +1 °C je možno přidat přípravek PCI Multiputz® UP UNI.

- Zpracování není dovoleno mimo uvedený rozsah teplot a za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, vítr, přímé sluneční záření).

- Následné tenkovrstvé aplikace se nanášejí na zcela vytvrzený nátěr (po cca 12 hod.).

Důležitá upozornění

- Přimíchání žádných dalších látek není dovoleno.
- Při nezpracování celého balení nádobu řádně uzavřít.
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou.

Pokyny pro bezpečné použití

- Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilizace).
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.

- Uchovávat mimo dosah dětí.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění.
Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: únor 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.