

G 96

Použití

- výztuž potěrů
- renovace fasád

Rozměry

světlost ok osnova / útek (mm)	25	25
plošná hmotnost upravené tkaniny (g/m ²)	130	
plošná hmotnost režné tkaniny (g/m ²)	96	
tloušťka upravené tkaniny (mm)	1	
šířka / délka standardní role (m)	1	50
počet rolí ve standardní paletě	15	

Chemické vlastnosti

sklo	E
úprava tkaniny	alkalicky odolná

Mechanické vlastnosti

pevnost v tahu ve standardních podmínkách osnova / útek (N/5 cm)	1250	1000
protažení ve standardních podmínkách osnova / útek (%)	3	3
pevnost v tahu po 28 dnech dle ETAG osnova / útek (%)	65	65

Dostupné možnosti

- barevná úprava: pouze modrá
- tuhost tkaniny: D
- potisk: ne
- šíře: 100 cm
- délka: 50 m



667

Další možnosti, mimo uvedené, k ověření u produktového manažera.

Inspekce kvality

Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání jsou uvedeny v CAS 0326.

Balení

Role tkaniny jsou baleny vertikálně v kartonové krabici na dřevěné paletě. Přesný způsob balení je popsán v pracovních standardech pro balení a může se lišit dle přání zákazníka.

Skladování

Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech. Teplota skladování je -10 °C až +50 °C.