

Technický list

Výdřeva M3D, OSB, 22x615x200

VOSB100100100



Rozměr: 22/615/200 mm

Použití

Výdřeva do sádkartonových konstrukcí je nosná deska určená pro upevňování břemen na stěny. Je přímo určená pro použití s CW profily jako vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn. Je vhodná k přenesení zatížení o velikosti až 1,5 kN/m délky stěny. Výdřeva jde při montáži jednoduše zkrátit podle rozteče profilů pomocí běžných dřevoobráběcích nástrojů. Upevňuje se na profily pomocí vrutů TX (6 ks) s minimální vzdáleností vrutů od hrany 15 mm.

Zpracování

Je vyrobena z velkoplošných třísek ve třech na sebe navazujících kolmých vrstvách. Vyniká vysokou tvarovou stabilitou, pevností v ohybu a minimálními objemovými změnami.

Emisní třída E1

Základní charakteristiky	Vlastnost
Pevnost a tuhost – v tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako:	OSB3
Reakce na oheň	D-s1, d0
Propustnost vodní páry - μ	Vlhká $\mu = 100$ Suchá $\mu = 200$
Únik formaldehydu	E1
Obsah pentachlorofenolu	PCP ≤ 5 ppm
Odolnost proti nárazu (EN 12781)	NPD
Vzduchová neprůzvučnost - R	R = 28 dB
Zvuková pohltivost - α	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost - λ	0,1 W/(m*K)
Rozlupčivost	OSB3
Tloušťkové bobtnání	OSB3
Odolnost proti vlhkosti	OSB3
Biologická trvanlivost	Třída 2

Výše uvedené výrobky jsou vyrobené z OSB3 desek podle EN 300 - typ OSB 3; EN 13501-1, EN 13986:2004+A1:2015 . Výrobce: KRONOSPAN CR, spol. s r. o., Na Hranici 6, 587 04 Jihlava, ČR.
Prohlášení o vlastnostech č.OSB3-CPR-2013-07-01

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
V Brně dne 12.12.2025

Ondřej Soukeník

