

PROFI Spritzer 2 a 4 mm

Kat. č.:2000, 2021, 2022

Aktualizace 7/2019

Produkt:	Cementová suchá směs s vysokou přilnavostí k podkladu.	
Použití:	Slouží k vytvoření pevné spojovací vrstvy mezi podkladem a omítkou, vnitřní i venkovní použití. Nanáší se celoplošně. Nepoužívat pod vápenosádrové omítky.	
Vlastnosti:	Vynikající přilnavost k podkladu, ruční zpracování. Při zrnitosti 2 mm lze aplikovat strojně.	
Technické údaje:	Složení:	vápencová drť 0- 2 (4) mm, cement, přísady
	Spotřeba:	cca 4 až 6 kg/m ²
	Pevnost v tlaku:	> 15,0 N/mm ²
	Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 900 kg/m ³
	Faktor difuzního odporu:	μ=cca 25
	Koeficient tepelné vodivosti:	λ= 1,0 W/m.K
	Spotřeba vody:	cca 8,0 l/pytel 40 kg
Normy:	EN 998-1:2017 (GP - CS IV)	
Zpracování:	Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, nosný, dostatečně rovinný, bez výkvětů, nesmí být zmrzlý. Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFI Primer 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFI Uni Tiefengrund. Materiál není vhodný pro hladké a nesavé podklady, nutno použít kontaktní můstek PROFI Adhezní můstek ⁺ nebo PROFI Haftmörtel 1,2 mm. Míchání: Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 2 minuty. Při zrnitosti 2 mm lze materiál aplikovat strojně pomocí omítacího stroje. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály. Způsob aplikace: Na podklad se nanáší ručně nebo strojně, celoplošně tak, aby se vytvořil hrubý povrch a nechá se vyžrát cca 3 dny. Zpracovávat v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až +30 °C.	
Likvidace odpadu:	Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.	
Kvalita výrobku:	Kvalita výrobku je kontrolována ve vlastní podnikové laboratoři.	
Skladování:	Chránit před vlhkem, doba expirace 6 měsíců od data výroby.	
Balení:	Pytel 40 kg/paleta 1 400 kg (35 pytlů). Volně ložený – silo.	
Bezpečnost práce:	Viz údaje v bezpečnostním listu.	

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Videňská 140/113c
619 00 Brno
Tel.: +420 543 213 303
E-mail: info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com