



ATLAS

UNI-GRUNT ULTRA


hloubkový základní nátěr



- barva umožňuje plnou kontrolu nad průběhem prací
- výrazně zlepšuje přilnavost
- snižuje savost podkladu



ULTRA VYDATNÝ
AŽ 180 M²



ZPEVŇUJE
PODLOŽÍ



RYCHLESCHNOUCÍ



KONTROLA
PRÁCE

3 x větší bezpečnost

Správná příprava podkladu je základem úspěchu každého stavebního projektu. Použití ATLAS UNI-GRUNT ULTRA, základního nátěru s velmi vysokým obsahem polymerní disperze, poskytuje zhotoviteli bezpečnost a jistotu, že na podkladu budou prováděny další práce:

- s optimálně sníženou nasákavostí,
- s rovnoměrnou savostí po celé ploše,
- aby byla zajištěna co nejlepší přilnavost dalších vrstev.

Vlastnosti

Základní nátěr má rovnoměrnou absorpční schopnost a sníženou nasákavost povrchu, což zajišťuje lepší přilnavost dalších nanášených vrstev.

Přípravek proniká do podkladu a váže zrna kameniva, čímž zpevňuje povrch základní vrstvy.

Velmi vydatný - jedno 4kg balení ATLAS UNI-GRUNT ULTRA stačí k základnímu nátěru:

- 53 m² podkladu pro pokládku samonivelační hmoty,
- 140 m² omítek pro stěrkování, lepení keramických obkladů, upevnění tepelné izolace,
- 150 m² podkladu pro malování.

Speciálně vybraný pigment zabarvuje podklad, což umožňuje kontrolovat průběh prací, a to jak v době, kdy je základní nátěr ještě mokrá, tak i po jeho zaschnutí - získaná barva nezhoršuje krycí schopnost nátěrů.

Určení

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA je základní nátěr pro různé typy podkladů (stěny, podlahy, stropy) v interiérech a exteriérech budov.

Používá se k základnímu nátěru povrchů před pokládkou podlah, k upevňování podlahových krytin, omítání, stěrkování, obkládání, tapetování a malování.

V závislosti na druhu prováděných prací a místě aplikace je třeba základní nátěr naředit podle doporučení popsanych v odstavci PENETRACE.

Typy podkladů - standardní	
cementové podlahy a podklady	+
anhydritové potěry	+
cementové a vápenocementové omítky a stěrky	+
sádrové omítky a sádrokartonové desky	+
polymerní stěrky	+
stěny z pórobetonu	+
stěny z cihel nebo silikátových tvárnic	+
keramické cihlové nebo duté cihlové zdi	+
zdivo ze sádrových bloků	+

Typy podkladů - problematické*	
cementové podlahy a podklady s podlahovým vytápěním	+
anhydritové podklady s podlahovým vytápěním	+
beton	+
staré nátěry interiérovými akrylátovými barvami	+
renovované podklady, pokryté tmely a barvami.	+
stávající keramické a kameninové obklady a dlažby	použít ATLAS ULTRAGRUNT
teracco	použít ATLAS ULTRAGRUNT
OSB desky	použít ATLAS ULTRAGRUNT
stabilní linoleum, PVC	použít ATLAS ULTRAGRUNT
laky na beton	použít ATLAS ULTRAGRUNT
olejové nátěry	použít ATLAS ULTRAGRUNT

* platí pro všechny typy povrchových vrstev uvedené v tabulce níže, s výjimkou malířských nátěrů (z důvodu vytvoření drsného povrchu pomocí ATLAS ULTRAGRUNT).

Typ povrchové úpravy – seznamte se na doporučeními výrobce pro materiál povrchové úpravy, pod který se má provést základní nátěr.	
obklady a dlažby lepené cementovým nebo sádrovým lepidlem.	+
minerální hydroizolace (kaše)	+
cementové podlahové potěry, anhydritové potěry	+
cementové, vápenocementové a sádrové omítky	+
lepidla pro tepelnou izolaci	+
sádrové, cementové a polymerové stěrky	+
akrylátové a latexové interiérové barvy	+
tapety	+

Rozsah použití	
interiér	+
exteriér	+
pro vodorovné plochy	+
pro svislé plochy	+

Technické údaje

Hustota emulze	přibližně 1,0 g/cm³
Teplota podkladu a okolní teploty během aplikace	od +5 °C do +30 °C
Zahájení dalších prací po základním nátěru (v závislosti na podkladu)	- po 15 minutách: omítky, sádra, silikátové tvárnice, pórobetonové tvárnice - po 2 hodinách: samonivelační hmoty

Technické požadavky

Základní nátěr není klasifikován jako stavební výrobek.

Penetrace

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, očištěný, zbavený prachu, nečistot, olejů, tuků a vosku. Před nanesením emulze je třeba odstranit všechny uvolněné vrstvy, které nejsou řádně spojeny s podkladem. V případě sádrových omítek a anhydritových podkladů je třeba odstranit mléčné zbytky, které vznikly při stěrkování omítky.

Příprava emulze

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA se vyrábí jako velmi vydatná emulze připravená k použití po zředění s vodou v tomto poměru:

- 1:3 pod podlahy
- 1:6 pod omítky a stěrky
- 1:8 pod barvy

Nesmí se kombinovat s jinými materiály ani zahušťovat.

Základní nátěr

Emulze by se měla nanášet na podklad válečkem, štětcem nebo stříkáním v tenké a rovnoměrné vrstvě. Na slabé a vysoce savé podklady nanášejte základní nátěr dvakrát metodou mokré do mokrého. Při základním nátěru podkladů pro podlahové krytiny se připravená emulze nalije na podklad a rovnoměrně rozetře, aniž by se tvořily louže. Pokud je podklad po zaschnutí přípravku stále nasákový, je nutné základní nátěr opakovat.

Použití povrchu

Malování, tapetování, obkládání atd. by mělo být zahájeno až po zaschnutí emulze. Základní nátěr by měl po zaschnutí vytvořit matný povrch. Doba schnutí závisí na teplotě a vlhkosti:

- 15 minut - omítka, silikátové tvárnice, pórobetonové tvárnice
- 2 hodiny – potěry a podlahy

Spotřeba

Spotřeba základního nátěru je: 0,022 - 0,075 kg/m² a závisí na stupni nasákavosti podkladu (podrobnosti jsou uvedeny v tabulce na konci technického listu).

Balení

Plastové nádoby: 4 kg

Bezpečnostní informace

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může způsobit alergickou kožní reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a obličeje. V případě kontaktu s kůží nebo s vlasy, okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku pod proudem vody (např. ve sprše). Pokud se objeví podráždění kůže nebo vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc (lékařskou péči).

Obsahuje biocidní látky:

- Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6
- 2-methylisothiazol-3(2H)-on CAS 2682-20-4
- 1,2-benzisothiazol - 3(2H)-on CAS: 2634-33-5

Postupujte v souladu s bezpečnostním listem.

ATLAS UNI-GRUNT ULTRA - kat. A/h/FW - maximální obsah VOC ve výrobku nižší než 1,9 g/l, přípustný obsah VOC 30 g/l.

Výrobek je hygienicky schválen PZH.

Skladování a přeprava

Přepravujte a skladujte v řádně označeném a těsně uzavřeném původním obalu. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla, horkým povrchům a otevřenému ohni. Skladovací teplota: +5 °C až +30 °C. Chraňte před mrazem. Přípravek je třeba před použitím promíchat. Za výše uvedených podmínek nejsou známy žádné nežádoucí interakce. Doba použitelnosti emulze je 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité doplňující informace

Před základním nátěrem důkladně ochraňte všechny prvky v okolí, např. sklo, dřevěné konstrukce, oplechování atd. Náradí ihned po použití očistěte čistou vodou.

Případné znečištění emulzí lze odstranit pomocí přípravku ATLAS PRO ODSTRANĚNÍ NEČISTOT PO BARVÁCH, ZÁKLADNÍCH NÁTĚRECH A OMÍTKÁCH.

Informace obsažené v technickém listu jsou základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují vás povinnosti provést práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o.o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2021-02- 26

Podrobnosti o ředění a vydatnosti

Typ další vrstvy	Poměry roztoku emulze : voda	Spotřeba roztoku	Spotřeba ATLAS UNI-GRUNT ULTRA	Vydatnost na balení 4 kg
samonivelační podlahy	1 : 3	cca 0,3 kg/m ²	cca 0,075 kg/m ²	53 m ²
omítky, stěrky, lepidla na obklady a dlažby, lepicí a stěrkovací hmoty	1 : 6	cca 0,2 kg/m ²	přibližně 0,028 kg/m ²	140 m ²
barvy	1 : 8	cca 0,2 kg/m ²	přibližně 0,022 kg/m ²	180 m ²