

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI HAFTMÖRTEL 1,2 MM

Kat. č.: 2870

Aktualizace: 28.04.2023

- Produkt:** Kontaktní můstek na hladké betony, použitelný také jako finální štuková omítka
- Použití:** Spojovací vrstva mezi omítkami a problematickými podklady. Také jako štuk s filcovaným povrchem na tyto podklady a na ETICS. S vloženou tkaninou vhodný pro vyztužení rizikových míst v podkladu.
- Vlastnosti:** Extrémně vysoká přilnavost k podkladu, dobrá paropropustnost, vnitřní a venkovní použití.
- Složení:** vápenný hydrát, cement, vápencová drť $\leq 1,2$ mm, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 5 kg/m ² /3 mm
<u>Tloušťka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotřeba vody</u>	cca 8 litrů čisté vody/pytel
<u>Pevnost v tlaku</u>	> 6 N/mm ²
<u>Pevnost v tahu za ohybu</u>	> 2 N/mm ²
<u>Objemová hmotnost v suchém stavu</u>	cca 1500 kg/m ³
<u>Faktor difúzního odporu μ</u>	cca 20
<u>Koeficient tepelné vodivosti λ</u>	0,61 W/(m·K)

Normy:

EN 998-1 (CS IV)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nosný, rovinný (podle DIN 18202), savý, bez výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Nesoudržné omítky a nátěry nutno odstranit. Silně savé podklady je vhodné ošetřit penetračním prostředkem **PROFI PRIMER 2802**, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Zpracování:

bubnová míchačka, kontinuální míchačka, nízkootáčkové míchadlo

Míchání:

Ručně nebo běžnou stavební či kontinuální míchačkou, doba míchání v míchačce cca 3 minuty, pozor nepřemíchat! Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Na podklad se natahuje ocelovým hladítkem vrstva cca 3 mm (max. 6 mm) v jedné vrstvě. V případě potřeby se vloží výztužná tkanina a nechá se vyžrát cca 1 týden. Při použití jako spojovací vrstva mezi hladkým betonem a omítkou se tato vrstva po nanesení vodorovně zdrsňuje zubovým hladítkem. Před nanášením další vrstvy omítky je třeba **PROFI HAFTMÖRTEL** nechat cca 1 den vyžrát. Při použití jako konečná omítková vrstvička na hladký beton se po zavadnutí **PROFI HAFTMÖRTEL** zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

2870 pytel (30 kg); 1.260 kg/paleta

Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz