



PERLEŤOVÝ RELIEF

tenkovrstvá hmota

- perleťový efekt s optickou prostorovou hloubkou
- strukturální barva
- poloprůhledná



SNADNÁ
APLIKACE



PRO
INTERIÉRY



APLIKACE
HLADÍTKEM



POLOPRŮHLEDNÁ

Vlastnosti

PERLEŤOVÝ RELIEF je snadno použitelná poloprůhledná strukturální barva pro vytváření tenkovrstvých dekorací, která dodává povrchu efekt perleťové hloubky vzájemně se prolínajících vrstev. Barva vytváří exkluzivní perleťový dekorativní povlak, jehož efekt odkazuje na starodávne dekorační techniky. Vytváří efekt perleťového leštěného mramoru.

PERLEŤOVÝ RELIEF je vodou ředitelná akrylátová hmota, vyrobená na bázi vysoce kvalitní disperze s přidavkem vybraných plniv.

Připravená k použití - není nutná žádná další příprava.

Vytváří trvanlivou povrchovou úpravu.

Odolná proti mytí.

Ekologická a vodou ředitelná.

Rychleschnoucí – schne cca 2 hodiny.

Určení

PERLEŤOVÝ RELIEF se používá k dekorativní malbě stěn a stropů v interiérech budov.

Doporučuje se zejména do pokojů, salónů, chodeb v bytové výstavbě, dále do restauračních nebo konferenčních místností, hotelových hal a chodeb.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejné budovy, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení	+
obchodní a servisní zařízení	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikátů)	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
podklady ze sádkartonových desek, OSB desek	+
akrylátové malířské nátěry	+

Technické údaje

PERLEŤOVÝ RELIEF – dekorační barva vyhovuje požadavkům normy PN-EN 13300:2002.

Hustota	cca 1,25 kg/dm ³
Teplota přípravy barvy a podkladu a okolní teplota během aplikace a schnutí barvy	od +5 °C do +30 °C
Relativní vlhkost vzduchu během aplikace a schnutí barvy	poníže 80%
Počet vrstev	1 - 2
Doba schnutí	doteková suchost po cca 2 hodinách*
Nanášení další vrstvy	po 3 hodinách*

* * Časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se mohou časy prodloužit.

Provedení efektu

Podklad

Podklad by měl být:

- stabilní, dostatečně nosný, vyzralý do vzdušně suchého stavu,
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, zejména prachu, špíny, vosku a tuků,
- rovný, bez trhlin, nedostatky podkladu opravit před malováním,
- barva podkladu by měla být podobná natřenému efektu, doporučuje se použít základní barvu INITIUM COLOR.

Detailní požadavky na přípravu podkladu

Druh podkladu	Pracovní postup
čerstvé vápenocementové omítky	natírat po vyzrání (3-4 týdny)
čerstvé betonové podklady	natírat přibližně 1 měsíc po zhotovení
čerstvé sádrové omítky	natírat po vyzrání (2 týdny)
staré, dobře přilnavé povrchy natřené akrylátovou nebo latexovou barvou	bez penetrace – barvu odmastit umytím vodou se saponátem a nechat uschnout
staré křehké nátěry a další vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu	důkladně odstranit
staré savé podklady	ošetřit základním nátěrem např. přípravkem PRIMER a natřít podkladní barvou INITIUM COLOR.
plesnivá místa	očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS č. 1

* Za standardních podmínek, tzn. cca 20 °C a 55 % vlhkosti (za jiných podmínek doba schnutí může být delší)

Příprava produktu

Produkt je připravený k použití, neředit vodou. Před aplikací obsah balení důkladně promíchejte, aby se vyrovnala konzistence.

Tónování

Barevně definovaný produkt.

Aplikace

Před zahájením práce je třeba si naplánovat pořadí a způsob nanášení vrstev a ověřit finální efekt na malém vzorku! PERLEŤOVÝ RELIEF nanášet v 1-2 vrstvách plastovým hladítkem. Při nanášení první vrstvy vytvořte „kresbu“, která se projeví jako efekt při vyhlazování finální vrstvy. Pokud je nutné nanést další vrstvy PERLEŤOVÉHO RELIEFU, měly by být aplikovány po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Tímto způsobem je třeba pracovat po celé ploše.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,125 kg / 1 m² (1 kg produktu na cca 8 m² dekorace).

Spotřeba závisí na:

- struktuře a savosti podkladu,
- způsobu jeho přípravy,
- zamýšleném dekorativním efektu,
- zkušenosti zhotovitele,
- počtu vrstev,
- způsobu aplikace.

Balení

Plastová nádoba 1 kg a 4 kg.

Bezpečnostní informace

Maximální obsah VOC ve výrobku je nižší než 199,9 g/l, přípustný obsah VOC je 200 g/l – L/I/FW.

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.atlas.com.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité dodatečné informace

Nekvalitní benátské hladítka mohou zanechat viditelné tmavší zabarvení. Použité nářadí je třeba ihned po ukončení práce omýt vodou.

Pro nátěry větších ploch použijte produkty z jedné výrobní šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě.

Finální efekt závisí na způsobu aplikace a osvětlení ve vyzdobené místnosti.

Nářadí očistěte vodou se saponátem ihned po použití, než barva zaschne.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Dokumenty přiložené k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-03-02