

DEKORAČNÍ BETON

moderní, hrubá, interiérová vápenná omítka

Přírodní výrobek

Do interiéru

Nanášet hladítkem

URČENÍ

Slouží ke zhotovování dekoračních omítek – módní, umělecká omítka je ideální dekorace pro bytové a veřejné interiéry. Skvěle ladí s kovem, sklem a neopracovaným dřevem. Její povrch navazuje na přírodní „surový“ beton. Používá se na těchto plochách: zdi a stropy v interiérech budov. Druh podkladu: omítky, beton, kamenina, sádkartonové desky, dřevotřískové desky a ostatní nosné podklady, po předchozím očištění a patřičné přípravě.

VLASTNOSTI

Ekologická omítka; neobsahuje cement; trvalá povrchová úprava; umožňuje zdivu správný prostup vodních pár.

NANÁŠENÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být: patřičně pevný, vyzrálý, zbavený vrstev, které by mohly snížit přilnavost výrobku, zejména zbavený nečistot, prachu, vápna, olejů a tuků, zbytku nátěrů a jiných nečistot.

Penetrace – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR (*Adhezním můstkem Fox Dekorator*).

Příprava výrobku:

Směs je nutné rozmíchat. Lze přimíchat malé množství vody pro dosažení vhodné konzistence.

Barvení:

Výrobek je probarven již z výroby.

Omitání:

Před zahájením práce je třeba promyšleně naplánovat pracovní postup a pořadí nanášení vrstev. Musíme vyzkoušet finální efekt na malé zkušební ploše!

Omítku BETON nanášíme ve dvou vrstvách. První vrstvu nanášíme hladce, v tloušťce zrnitosti a ponecháme úplně zaschnout (12 - 24 hodin, v závislosti teplotních a vlhkostních podmínek v místnosti). Před nanášením druhé vrstvy omítky, musíme celý dekorovaný povrch pečlivě a jemně navlhčit vodou. Druhou vrstvu nanese na dekorovaný povrch a vyrovnáme jej. Během zasychání musíme omítku plošně vyhladit hranou hladítka. Během vyhlazování se póry v omítce uzavřou a povrch získá charakteristickou hladkost.

Podle druhu finální povrchové úpravy (jemného nebo intenzivního mnohonásobného vyhlazování hladítkem), dosáhneme hladký matný povrch, nebo saténově lesklý povrch. Jednotlivé plošné nerovnosti a dutiny zkvalitňují betonový vzhled. Musíme mít na paměti, že během práce je třeba mít hrany hladítka dokonale čisté.

Ochrana povrchu:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR SATYNA /DEKORAČNÍ LAK FOX DEKORATOR SATÉNI/ je třeba nanášet štětcem nebo aplikátorem. Jemně jej nanášíme pohyby do kříže. Už jedna vrstva zvýrazní dekorovaný povrch. Podle místa aplikace a výběru finální povrchové úpravy (např.: značná drsnost finální dekorační vrstvy) se může stát, že budeme nuceni navýšit počet vrstev laku. Dekorační efekt záleží hlavně na individuálním vkusu zhotovitele a také na kvalitě podkladové plochy a tloušťky aplikovaných vrstev.

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba se pohybuje kolem 0,9 kg omítkové směsi na 2 vrstvu. Musíme si uvědomit, že spotřeba se odvíjí od struktury a savosti podkladu a také od způsobu přípravy podkladu. Dále od toho, jak si představujeme finální vzhled, kolik vrstev a v jaké tloušťce je aplikujeme a také od zvolené pracovní metody. Doporučujeme provést vždy test na povrchu v konkrétních podmínkách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota aplikace: od +5 °C do +30 °C;

Za nízkých teplot /nebo zvýšené vlhkosti se doba schnutí prodlužuje

Počet vrstev: 2

Doba schnutí: dotyková suchost po zhruba 12 hodinách

Nanášení dalších vrstev: po uplynutí 12 - 24 hodin, v závislosti na tloušťce vrstev

Ředidlo: voda

Technické podmínky: výrobek má Hygienický atest PZH (*obdoba Hlavního hygienika ČR*)

Záruční doba: v suchém stavu neomezená, v mokřém stavu 24 měsíců

TECHNICKÉ PODMÍNKY

BETON FOX DEKORATOR splňuje požadavky normy PN-EN 15824:2010.

Prohlášení o vlastnostech č. 303/2/CPR.

CE	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekorační omítka v prášku pro použití na stěnách, sloupech a dělicích příčkách v interiérech budov	
Třída reakce na oheň	C
Přilnavost	$\geq 0,3$ MPa
Součinitel prostupu tepla ($\lambda_{10, dry}$)	1,28 WmK Průměrná tabulková hodnota P = 90% (EN 1745:2002, tab A 12)
Uvolňování/obsah nebezpečných látek	Viz. Bezpečnostní list výrobku

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Použité nářadí myjte vodou ihned po skončení práce. Převážte a skladujte v hermeticky uzavřených obalech v suchých podmínkách. Nevystavujte vysokým teplotám a mrazu.

BALENÍ

Plastové nádoby: 4 kg

Tyto informace jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku, práce s výrobkem je nutné provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a stavební dovedností. Vydáním nového Technického listu, se tento Technický list automaticky stává neplatným

Datum aktualizace: 2016-10-05