

ADHEZNÍ MŮSTEK

pro omítky a strukturální barvy



- snadno aplikovatelný štětcem nebo válečkem
- zvyšuje přídržnost dalších vrstev
- omezuje savost
- obsahuje zrno



Vlastnosti

ADHEZNÍ MŮSTEK je hmota připravená k použití, vyrobená na bázi polymerních pryskyřic a křemenných mouček.

Zvyšuje přilnavost - silně přilne k podkladu a aplikovaným omítkám.

Obsahuje zrno - vytváří drsný povrch, který usnadňuje nanášení dalších vrstev.

Snižuje savost a zpevňuje podklad.

Usnadňuje aplikaci a strukturování.

Vyrovňuje koloristiku podkladu.

Určení

ADHEZNÍ MŮSTEK se používá jako základní nátěr stěn a stropů uvnitř budov pro omítky a strukturální barvy.

DRUHY OBJEKTŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
bytová výstavba	+
veřejné budovy, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení	+
obchodní a servisní zařízení	+
průmyslová výstavba	+
hospodářské budovy a budovy pro hospodářská zvířata	+
dopravní stavby	+

DRUHY PODKLADŮ	MOŽNOST POUŽITÍ
vápenocementové omítky, cementové omítky	+
betonové podklady (monolitické a z prefabrikátů)	+
neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárníc, cihel, pórobetonu	+
sádrové omítky, stěrky, a tmely	+
polymerní stěrky a tmely	+
sádrokartonové desky, OSB desky	+

DRUH KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - řiďte se doporučeními výrobce materiálu pro provedení dokončovací vrstvy, pokud jde o základní nátěr pod ni	MOŽNOST POUŽITÍ
dekorační omítky	+
strukturální barvy	+
keramické a kameninové obklady a dlažby	+

Technické údaje

Hustota	cca 1,2 g/cm ³
Aplikační teplota	od +5 °C do +30 °C
Počet vrstev	1
Doba schnutí	4-6 hodin*
Doteková suchost	cca 2 hodiny*

* časy doporučené pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se mohou časy prodloužit.

Základní nátěr

Příprava podkladu

Podklad by měl být: dostatečně nosný, vyzralý, zbavený vrstev, které mohou snížit přilnavost produktu, zejména prachu, špíny, vápna, olejů, tuků, zbytků barev a pod.

Příprava produktu

ADHEZNÍ MŮSTEK je připravený k použití. Před použitím je třeba přípravku řádně promíchat.

Penetrace

ADHEZNÍ MŮSTEK se nanáší nezředěný na podklad válečkem nebo štětcem, v jedné tenké a rovnoměrné vrstvě.

Použití povrchu

Omitání, lepení obkladů a dlažeb a pod. lze začít po uschnutí přípravku tzn. po 4-6 hodinách.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,14 kg/m² na 1 vrstvu (1 kg produktu postačí na cca 7 m²). Spotřeba záleží na:

- struktuře a savosti podkladu,
- způsobu přípravy podkladu,
- zamýšleném dekorativním efektu,
- zkušenosti zhotovitele,
- počtu vrstev,
- vybraném způsobu aplikace.

Balení

Kbelíky 1 kg a 3 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v Bezpečnostním listu, který je k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Důležité dodatečné informace

Před použitím základního nátěru se doporučuje řádně zabezpečit všechny blízké povrchy fólií. Po zaschnutí je základní nátěr obtížně odstranitelný.

Nářadí je třeba očistit vodou se saponátem ihned po použití, než barva zaschne.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Dokumenty přiložené k produktu jsou k dispozici na www.fox-dekurator.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-02-18