

Produktový list spárovací tmel

Cementex PM Finisher

Stand: Listopad 2024

Materiál	Cementex PM Finisher je práškový tmel, modifikovaný syntetickou pryskyřicí. Bílá speciální cementová výplň pro spáry a povrchovou úpravu cementových desek Cementex.
Oblast použití	Pro suché a vlhké interiéry a oblasti tříd použití 1 a 2 podle DIN 1052 / EC5. Alternativně také v nepřímo větraných prostorech. Lze použít také v exteriéru. - pro výplň spár, tvar hrany AK, KS (zploštělá hrana) a pro spárování spojů - pro celoplošné tmelení (Q1 – Q4) - pro opravu poškozených desek
Zpracování	1. Podklad Desky z musí být pevně namontovány na nosnou spodní konstrukci, musí být v místě spojů suché, čisté a bez prachu. Spoje musí být suché a zarovnané. Pro lepší přilnavost může být povrch ošetřen základním nátěrem Cementex PM Primer. Při celoplošném tmelení je provedení základního nátěru nezbytné. 2. Zpracování Tmelení se provádí, pokud je podklad stabilní a nemůže dojít k žádným zásadním změnám v délce vlivem změn vlhkosti nebo teploty. Teplota podkladu při aplikaci musí a může být alespoň 5 ° C maximálně 30 ° C. 3. Pracovní postup Mísící poměr pro 20 kg Cementex PM Finisher je 9,2 l vody (0,46 l / kg). Ve zploštělých hranách (AK, KS) na naneste tmel, vložte pásku Cementex Strip (tkaninovou pásku) a znovu přetmelte. Pomocí špachtle lze povrch vyhladit a v případě potřeby znovu vyplnit. Povrch desek se před celoplošným tmelením natře základním nátěrem Cementex PM Primer. Povrch je po cca 4 hodinách na 1 mm vrstvy celoplošného tmelení zcela suchý a lze jej brousit. (při cca 20 ° C a relativní vlhkost 60 %). Ihned po použití očistěte nářadí vodou.
Spotřeba	Spotřeba materiálu v kg / m ² na tmelení hrany AK, KS: - Q1 = přibližně 0,27 - Q2 = přibližně 0,38 - Q3 = přibližně 0,54 - Q4 = přibližně 1,54
Skladování	V suchu a bez mrazu (při teplotě + 5 ° C až 25 ° C). Otevřené nádoby dobře uzavřít. Doba skladování: přibližně 12 měsíců
Balení	papírový pytel, velikost 20 kg

Účelem tohoto produktového listu je poskytnout informace o výše uvedeném výrobku. Informace vycházejí z našich technických znalostí a zkušeností. Vzhledem k množství možných vlivů na zpracování a aplikaci našich produktů nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní testy a pokusy a představují pouze obecné pokyny. Může existovat právně závazná záruka určitých vlastností nebo vhodnosti pro určitý účel z toho nelze odvodit. Je odpovědností zpracovatele dodržovat veškerá vlastnická práva i stávající zákony a předpisy. My si vyhrazujeme právo provádět všechny možné nebo nezbytné změny produktů podle národní a / nebo mezinárodní standardizace.