

PRO-DOMA FIX ELAST G 30 HQ



Samolepící asfaltový pás z modifikovaného asfaltu SBS s nenasákavou, nosnou vložkou ze skelné tkaniny, oboustranně opatřenou krycí vrstvou z SBS modifikovaného asfaltu, chráněného separační (snímatelnou) silikonovou folií na straně spodní a jemnozrnným minerálním posypem na straně horní. Používá se jako parotěsná a protiradonová zábrana.

OBLAST POUŽITÍ

Používá se jako podkladní samolepící pás pro vícevrstvé střešní systémy. Lze použít jako parotěsná a protiradonová zábrana.

POŘADÍ VRSTEV VÝROBKU

- povrch horní jemnozrnný minerální posyp
+snímatelná páska na samolepícím okraji
- krycí vrstva modifikovaný asfalt SBS
- nosná vložka skelná tkanina
- krycí vrstva modifikovaný asfalt SBS
- povrch spodní snímatelná silikonová folie

PROVEDENÍ A OZNAČENÍ VÝROBKU

Pás se vyrábí s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v rolích o šíři 1 m a délce 10 m. Tloušťka pásu je $3,0 \pm 0,2$ mm.

DLE URČENÍ SPADÁ DO ZKUŠEBNÍCH NOREM

- EN 13969** jako hydroizolace spodní stavby
EN 13707 jako podkladní a mezivrstva pro střešní systémy
ČSN 73 0601 jako ochrana staveb proti radonu z podloží

Typ výrobku, vyráběný dle TL 285, je podroben testům vlastností v rozsahu a četnosti přesně daných ve výše uvedených normách. Všechna měřidla používaná k měření, dle níže uvedených norem, jsou řízena interními předpisy.



TECHNICKÉ PARAMETRY		ZKOUŠKA DLE ČSN EN	POZNÁMKA	JEDNOTKA	VLASTNOSTI
Délka		1848-1		m	min. 10
Šířka		1848-1		m	1,0 m ± 0,8%
Přímost		1848-1		mm	max. 20 mm/10 m délky
Zjevné vady		1850-1		-	bez vad
Tloušťka		1849-1		mm	3,0±0,2
Vodotěsnost		1928	metoda B	kPa	při 200 kPa vyhovuje
Propustnost vodních par		1931		μ	>20000
Reakce na oheň		13501-1		třída	E
Tahové vlastnosti:	podélná	12311-1		N/50mm	1300±200
Pevnost	příčná	12311-1		N/50mm	2000±200
Tahové vlastnosti:	podélná	12311-1		%	16±10
Tažnost	příčná	12311-1		%	16±10
Odolnost protržení dříku hřebíku		12310-1		N	250±50
Pevnost spoje		12317-1		N/50mm	1200±200
Ohebnost za nízkých teplot		1109		°C	-25
Odolnost proti stékání za vyšších teplot		1110		°C	110
Chování při umělém stárnutí jen teplo	ohebnost	1109		°C	při -25 °C vyhovuje
	stékavost	1110		°C	při 110 °C vyhovuje
	vodotěsnost	1928		kPa	při 200 kPa vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení		12730		kg	5
Odolnost proti nárazu		12691	metoda A	mm	600
Součinitel difúze radonu D protokol č. 124018/2014	v pásu			m²/s	1,5 x 10 ⁻¹¹
	ve spoji			m²/s	8,6 x 10 ⁻¹²

Neobsahuje složky a přísady považované za nebezpečné
Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance.

Neskladovat déle než 9 měsíců.

