

PENETRACE PRO PORÉZNÍ MATERIÁLY



Jednosložková nízkoviskózní kapalina na bázi vodné disperze styrenakrylátového kopolymeru, vytvářející po vytvrzení transparentní polymerní vodou nerozpustný film. Sjednokuje savost podkladu a zvyšuje adhezi následných vrstev.

VLASTNOSTI

- po vytvrzení, ve vodě nerozpustná
- penetrační - zvyšuje přídržnost k podkladu (tzv. kotvení), pevnost a pružnost
- paropropustná

POUŽITÍ

- penetrační a kotvící nátěry pod fasádní nátěrové hmoty
- penetrační nátěry nových stěn z cihelného zdiva a jiných minerálních podkladů před nanášením omítek
- penetrační nátěry nových i starých omítek (vápenné, sádrové, štukové apod.) a na sádrokartony před malířskými nátěry
- penetrační nátěry anhydritových podkladů

NÁVOD K POUŽITÍ

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Nanášíme štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vlhkost podkladů před aplikací musí být v souladu s ČSN 74 4505.

Po zaschnutí nanášíme další technologickou vrstvu (malta, beton, lepidlo, nátěr apod.) přímo na penetrovaný povrch.

Penetrace podkladu a kotvení:

Nátěr možno ředit vodou v poměru 1:2 až 1:15. Při aplikaci na silně savý podklad, nátěr po zaschnutí opakujeme.

Po zaschnutí nanášíme maltu (omítku) přímo na zaschlý povrch. Spotřeba: nátěr 0,1 - 0,4 kg/m².



UPOZORNĚNÍ

Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady.

ČIŠTĚNÍ

Materiál: ihned vodu.

Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.

Zaschlý zbytek (polymer) od těchto nátěrů nelze rozpustit ve vodě a ani plnohodnotně v organických rozpouštědlech, ve kterých pouze bobtná. Provést to lze nejlépe acetonem tak, že se pomocí textílie (navlhčené rozpouštědlem) postupně snímá zaschlý polymer z podkladu. U silných zbytků musí organické rozpouštědlo působit na narušení struktury déle. Rozpouštědlo aceton, ředidlo C-6000 aj. pro nitrocelulózové barvy není jako toluen či perchloretylen tolik toxické, nicméně je třeba dodržet bezpečnost práce. Ředidla pro syntetické barvy a jiná rozpouštědla s delším uhlovodíkovým řetězcem strukturu zaschlého polymeru z nátěru narušují pomaleji nebo jen nabobtnají a rozmažou. Zanedbání včasného umytí vodou všech znečištěných míst přináší tato úskalí při čištění. Polymer na podkladu opravdu pevně drží a při penetraci do podkladu jej fakticky nevratně zpevňuje.

BALENÍ

Láhev 1 kg, kanystr 5 kg.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Mléčně bílá.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě, při pokojové teplotě.

Produkt nesmí zmraznout.

24 měsíců, při teplotách od +5°C do +25°C.

Při přepravě a skladování nesmí zmraznout.

BEZPEČNOST

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.

Při zasažení očí může dojít k podráždění. U citlivých osob nelze vyloučit po přímém kontaktu podráždění kůže.

Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékaře.

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na štítku (obalu). Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	emulze kopolymerů
Konzistence	nízkoviskózní kapalina
Hustota (g/ml)	1,01
Viskozita (mPa.s)	70
Tepelná odolnost (°C)	+5 při přepravě nesmí zmraznout
Aplikační teplota (°C)	+5/+40 pro vzduch i podklad
Doba vytvrzení penetr. nátěru (hod)	2–4 (v závislosti na teplotě a rel. vlhkosti)
Skladovatelnost (měsíce)	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba (kg/m²)	0,1 - 0,4 (v závislosti na nerovnosti a savosti podkladu při ředění až 1:15)
Vydatnost (m²/kg)	až 40 při ředění 1:15 na slabě savém podkladu

