

PARFOL 110

STŘEDNĚ PAROTĚSNÁ PAROZÁBRANA

APLIKACE

- Parozábrana se aplikuje v zateplených konstrukcích střech a obvodových stěn na vnitřní (teplou) stranu tepelných izolací (mimo případ vnějšího zateplování obvodových stěn budov), okolní vrstvy konstrukce nesmí mechanicky či chemicky parozábranu poškozovat.
- Parozábrana se instaluje tak, aby jí nepronikaly kotvící prvky podhledu (hřebíky palubek, vruty sádrokartonu apod.).
- V případě, že je parozábrana vkládána mezi 2 vrstvy tepelné izolace, musí být výška tepelné izolace nad parozábranou (směrem k exteriéru) a pod parozábranou (směrem k interiéru) v poměru 5:1, popř. 4:1, a to musí dovolovat vlhkostní a teplotní podmínky interiéru stavby.
- Přesahy pásů parozábrany mezi sebou se parotěsně spojují páskou JUTAFOL SP AL, příp. JUTAFOL SP 1 (totéž platí pro opravy poškození).
- Na pronikající a přiléhající stavební konstrukce (rám střešního okna a půdních schodů, ventilační potrubí, kabely, vaznice, kleštiny atd.) se parozábrana napojuje páskou JUTAFOL SP 1.
- Na nedrolivé zdivo se napojuje tmelem JUTAFOL MASTIC.
- Po aplikaci parozábrany do konstrukce je nutné ji co nejdříve plně zakrýt vůči působení UV záření.
- Parozábranu skladovat bez přístupu UV záření.
- Tento leták nenahrazuje montážní návod, konkrétní aplikace řešit s kompetentním projektantem.

BALENÍ

1,5 m široká role, délka 20 m (30 m²)



Distributor: **PRO-DOMA,SE** | U Mototechny 89
251 62 Mukařov-Tehovec | tel.: +420 778 408 408
info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz



13

1390

EN 13984 : 2013

Jedinečný identifikační kód výrobku:

PARFOL 110

Použití jako parozábrana

Výrobce: JUTA a.s. Dukelská 417,

544 15 Dvůr Králové nad Labem

Typ A : PAROZÁBRANY

Distributor: PRO-DOMA,SE, U Mototechny 89

251 62 Mukařov, Česká republika

Prohlášení o vlastnostech

PFP02CZ009

naleznete na: www.pro-doma.cz

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI				DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI DLE
	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE		
Délka	[m]	>20	–	–	EN 13984 : 2013
Šířka	[m]	1,5	-0,5 %	+1,5 %	
Plošná hmotnost	[g/m²]	110	-10	+10	
Reakce na oheň	[třída]	F	–	–	
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	40	-10	+10	
Vodotěsnost	[třída]	vyhovuje	–	–	
Odolnost proti nárazu	–	npd	–	–	
Pevnost v tahu v podélném / v příčném směru	[N/50 mm]	>220/>190	–	–	
Pevnost spoje	[N]	npd	–	–	
Odolnost proti alkáliím	–	npd	–	–	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	>155/>145	–	–	
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	–	vyhovuje	–	–	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd – žádný ukazatel není stanoven (no performance determined)

Typ: **A** ☒ **B** ☐ **V** ☐ **PAROZÁBRANY**