

OMÍTKA MRAMOROVÁ



OMÍTKA MRAMOROVÁ PRO-DOMA má výbornou přilnavost k podkladu a vytváří rovnoměrně strukturovaný mechanicky odolný povrch. Omítka je plně omyvatelná a odolná povětrnostním vlivům a kyselým dešťům. Není vhodná pro objekty vystavené nadměrné či stálé vlhkosti, jako je vztlínající vlhkost ve zdivu, dlouhodobý kontakt se sněhem, vodorovné venkovní plochy.

SLOŽENÍ

Směs vybraných plniv a písků, pojiva na bázi makromolekulárních disperzí, voda a aditiva.

POUŽITÍ

- Pro finální vrstvu doplňkových ploch ETICS – sokly s izolantem z XPS
- Pro finální vrstvu ploch s minerálním podkladem – podezdívky plotů, apod.
- Pro dekorativní plochy v interiéru
- Pro vnitřní a vnější použití

SPOTŘEBA

4,0 – 4,5 kg/m² (dle kvality podkladu)

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

20 kg kbelík, 40 ks/paleta = 800 kg. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku; v suchu a uzavřených originálních obalech.

POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí být soudržný, suchý, nemastný, bez trhlin, nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), vyztužený a dostatečně rovný. Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Jako podklad nejsou vhodné štukové omítky, jakékoliv pružné podklady a materiály, které se deformují působením povětrnosti a teplotních změn. Nevhodná je zvětralá, vlhkostní nebo výkvěty poškozená omítka, plochy s trhlinami nebo jinými deformacemi.

PODMÍNKY PŘI ZPRACOVÁNÍ

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu při zpracování musí být v rozmezí od +5°C do +30°C. Při zpracování je třeba zamezit přímým negativním účinkům nadměrného tepla, vlhka a větru. Nepřidávat jiná plniva, pojiva ani další přísady.



ZPRACOVÁNÍ

Před použitím je nutno omítku řádně promíchat vhodným pomaloběžným mísidlem pro docílení optimální konzistence a zpracovatelnosti. Rozdíly v konzistenci způsobené špatným rozmícháním se mohou projevit v barevné nestejnorodosti. Při míchání se postupuje tak, aby nedocházelo k napěnění omítkoviny. Příliš dlouhá doba nebo vysoká intenzita míchání může mít za následek změnu barevnosti omítky a poškození barevných zrn.

APLIKACE

Před nanesením omítky je nutné podklad penetrovat nátěrem PENETRACE POD OMÍTKY PRO-DOMA v souladu s technickým listem. Penetrace musí být provedena nejméně 24 hodin před nanášením omítky. Mramorovou omítku naneste na podklad nerezovým hladítkem a stáhněte na 1,5 násobku tloušťky zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené plochy se musí provádět bez přerušení. Přerušeni práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároží nebo na jiných vodorovných a svislých hranách. Napojení dvou barevných odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky.

Tmavé odstíny nejsou vhodné na stěny situované na jih/jihozápad (vystavené přímému slunci).

Vzhledem k použití písků z přírodního kameniva jsou přípustné barevnostní odchylky mezi různými dodávkami/výrobními šaržemi. Z toho důvodu se doporučuje plochy upravované různými šaržemi oddělit např. hranou stavební konstrukce nebo provést sjednocení odstínu smícháním potřebného množství omítkoviny. Přírodní kamenivo může během času mírně měnit odstín a jinak ovlivnit vzhled povrchu.

BEZPEČNOST PRÁCE – PRVNÍ POMOC

Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Představuje nebezpečí podráždění při styku s kůží. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte ihned lékařské ošetření.

VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Výrobce neposkytuje garance na vlastnosti výrobků, které jsou změněny nevhodným způsobem zpracování, nebo nevhodným použitím.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Technické parametry dle:	EN 15824
Hustota:	2,0 ± 0,02 g/cm ³
Propustnost pro vodní páru V:	V2
Permeabilita vody v kapalně fázi W:	W2
Doba míchání:	cca 3 minuty
Teplota při zpracování:	nad + 5 °C do + 30 °C
Barva:	dle vzorkovnice VZORNÍK BAREVNÝCH ODSTÍNŮ PRO-DOMA

Pozn.: Rozdíl odstínů mezi vzorníkem a originálem je z technologických důvodů možný a nemůže být důvodem k reklamaci. Proto doporučujeme provést zkušební vzorky.

