

Stav: 1. říjen 2012

Technické specifikace		
Popis	Dřevním vláknem vyztužená sádkartonová deska, Typ DEFH1IR dle DIN EN 520:2009-12 a Typ GKFi dle DIN 18180:2007-01 určená pro obklady přiček a stropů jak ve vnitřních prostorách tak i jako statický element pro stěnové panely dřevostaveb pro použití i v před povětrností chráněném venkovním prostředí.	
Třída reakce na oheň	A2-s1, d0 dle DIN EN 520 A2 nehořlavé dle DIN 4102-4	
Standardní šířka	1250 mm	
Standardní délka	2000, 2600 mm, jiné délky možné	
Tloušťka (jmenovitá tloušťka)	12,5 mm	
Tolerance dle DIN EN 520	šířka délka tloušťka	+ 0 mm / - 4 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm
Typy hran	příčné podélné	SK HRAK
Objemová hmotnost plošná hmotnost m'	ca. 1000 kg/m ³ ca. 12,8 kg / m ²	
Pevnost v tahu za ohybu	příčně k vláknům podélně k vláknům	≥ 3,4 N/mm ² ≥ 8,1 N/mm ²
Pevnost v ohybu dle DIN EN 520 / DIN 18180	příčně podélně	≥ 300 N ≥ 720 N
Pevnost v tlaku kolmo na plochu desky	ca. 16 N/mm ²	
Modul elasticity E dle DIN 18180	příčně podélně	ca. 3500 N/mm ² ca. 4500 N/mm ²
Pevnost ve stříhu	908 N podle upevnění	
Tvrdość povrchu (Brinell)	≥ 35 N / mm ²	
Maximální teplota pro použití	45 °C	
Tepelná vodivost λ _R dle DIN EN 12524	0,25 W / (m·K)	
Součinitel difúzního odporu μ dle DIN EN 12524	10 [-]	
Obsah vlhkosti při 20°C	Ca. 0,6-1,0 % objemově	
Nasákavost dle DIN EN 520	≤ 5 % objemově pro celou desku ≤ 180 g/m ² plochy desky	
Součinitel tepelné délkové roztažnosti (50-60 % rel. vlhkosti)	1,3 · 10 ⁻⁵ 1/K	
Vlhkostní roztažnost při 20°C	0,35 mm/m ze 65% na 95% rel. vlhkosti vzduchu	
Obsah nebezpečných látek	žádné – dle vyhlášky o nebezpečných látkách resp. Směrnice EU 67/548 EWG	
Zařazení dle klíče třídy odpadů (AVV-Codes)	17 08 02	Stavební hmoty na bázi sádky s výjimkou těch, které jsou znečištěny nebezpečnými látkami.
	17 09 04	Směsný stavební a demoliční odpad s výjimkou toho, který je znečištěn nebezpečnými látkami.
Popis / označení	dle DIN EN 520 a DIN 18180 s CE-označením	
Balení	50 Ks / Paleta	
Zpracování	Ve vnitřních prostorách, rozsah teplot: +10°C až +40°C; rel. vlhkost vzduchu: 30% až 80%. Zpracování dle montážního návodu Siniat, tmelení špachtlovacími hmotami Siniat, např. Planfix fresh / LaFillfresh potažmo Planfix B fresh / LaFillfresh	

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.