



## METALICKÝ RELIEF

### keramická tenkovrstvá hmota

- keramická
- polotransparentní
- metalický efekt
- optická prostorová hloubka
- snadno aplikovatelná



SNADNO  
APLIKOVATELNÁ



PRO INTERIÉRY



APLIKACE  
HLADÍTKEM



POLOTRANSPARENTNÍ

### Vlastnosti

Snadno použitelná, poloprůhledná strukturální barva pro vytváření tenkovrstvých dekorací, která dodává povrchu metalický efekt s prolínajícími se vrstvami. Vytváří exkluzivní keramickou dekorační vrstvu.

**Keramická** - vytváří trvanlivou povrchovou úpravu

**Připravená k použití** - není nutná žádná další příprava.

Lze tónovat pigmenty Fox Dekorator (týká se barvy: Platinum).

Odolná proti mytí a drhnutí.

Rychleschnoucí – schne cca 2 hodiny.

### Účel

METALICKÝ RELIEF se používá pro dekorační nátěry stěn a stropů v interiérech budov.

Doporučuje se zejména do pokojů, salónů, chodeb v bytové výstavbě, dále do restauračních nebo konferenčních místností, hotelových hal a chodeb.

| TYPY OBJEKTŮ                                                        | POUŽITELNÝ |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| bytová výstavba                                                     | +          |
| veřejně prospěšná zařízení, zdravotnická zařízení, školská zařízení | +          |
| obchodní a servisní zařízení                                        | +          |
| dopravní stavitelství                                               | +          |

| DRUH PODKLADU                                                             | PRACOVNÍ POSTUP |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| vápenocementové omítky, cementové omítky                                  | +               |
| betonové podklady (monolitické a prefabrikované)                          | +               |
| neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárnic, cihel a pórobetonu | +               |
| sádrové omítky, stěrky a tmely                                            | +               |
| polymerové stěrky a tmely                                                 | +               |
| podklady ze sádrokartonu, OSB desek                                       | +               |

## Technické údaje

METALICKÝ RELIEF – dekorační hmota vyhovuje požadavkům normy PN-EN 13300:2002.

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Teplota přípravy barvy, podkladu a okolní teplota při aplikaci a schnutí barvy | od +5 °C do +25 °C                |
| Relativní vlhkost při aplikaci                                                 | nižší než 80%                     |
| Počet vrstev                                                                   | 1 - 2                             |
| Doba schnutí                                                                   | suché na dotek po cca 2 hodinách* |
| Nanášení další vrstvy                                                          | po upływie 3 godzin*              |

\* doporučené časy pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti mohou být časy delší.

## Provedení efektu

### Podklad

Podklad by měl být:

- stabilní, dostatečně nosný, vyzrálý do vzdušně suchého stavu,
- čistý, tzn. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, zejména prachu, špíny, vosku a tuků,
- rovinný, bez trhlin, nedostatky podkladu opravte před malováním,
- doporučuje se použít podkladní barvu INITIUM COLOR nebo podkladní barvu INITIUM (bílá) pro světlé odstíny.

\*Poznámka: vzorníky barev produktů jsou vyrobeny na podkladu INITIUM COLOR

### Podrobné požadavky na přípravu podkladu

| Druh podkladu                                                           | Pracovní postup                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| čerstvé vápenocementové omítky                                          | natírat po vyzrání (3-4 týdny)*                                                                                    |
| čerstvé betonové podklady                                               | natírat cca 1 měsíc po provedení                                                                                   |
| čerstvé sádrové omítky                                                  | natírat po vyzrání (1 týden na každý cm tloušťky omítky)*                                                          |
| staré, dobře přilnavé povrchy natřené akrylátovou nebo latexovou barvou | odmastit omytím vodou a saponátem, počkat, dokud nezaschne, a poté natřít základním nátěrem INITIUM COLOR/INITIUM. |
| staré křehké nátěry a další vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu    | důkladně odstranit, ošetřit základním nátěrem např. PRIMER a poté natřít podkladní barvou INITIUM COLOR/INITIUM    |
| staré savé podklady                                                     | ošetřit základním nátěrem např. PRIMER a poté natřít podkladní barvou INITIUM COLOR/INITIUM                        |
| plísňivá místa                                                          | očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS NR 1                                                                      |

\*za standardních podmínek, tj. cca 20 °C a 55% vlhkosti - za jiných podmínek může být doba schnutí delší.

### Příprava produktu

Produkt je připraven k použití, neředěte vodou. Před aplikací obsah balení důkladně promíchejte, aby se vyrovnala konzistence.

### Tónování

Barevně definovaný produkt.

Lze tónovat pigmenty Fox Dekorator /týká se barvy: Platinum) poměry barvení – Koncentrovaný pigment Intense 40 ml max. 1 tuba nebo Koncentrovaný pigment 40 ml max. 2 tuby/ 1 kg Metalický relief.

### Aplikace

Před aplikací si naplánujte pořadí a způsob nanášení vrstev a ověřte finální efekt na malém vzorku! METALICKÝ RELIEF nanášejte v 1-2 vrstvách plastovým nebo nerezovým hladítkem. V závislosti na očekávaném efektu lze dekoraci aplikovat hladce nebo vytvořit strukturu. Pokud chcete povrch strukturovat, ihned po nanesení vrstvy přetáhněte jej hladítkem a vytvořte kresbu.

## Spotřeba

Průměrná spotřeba je 0,125 kg / 1 m<sup>2</sup> (1 kg produktu na cca 8 m<sup>2</sup> dekorace – pro jednu vrstvu).

Spotřeba závisí na:

- strukturu a savosti podkladu,
- způsobu jeho přípravy,
- zamýšleném dekoračním efektu,
- zkušenosti zhotovitele,
- počtu vrstev,
- způsobu aplikace.

## Balení

Plastová nádoba 1 kg

## Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

## Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je v suché formě neomezená, v mokré formě - 24 měsíců.

## Důležité doplňující informace

---

Nekvalitní benátská hladítka mohou zanechat viditelné tmavší zabarvení. Použité nástroje omyjte vodou ihned po ukončení práce.

Pro nátěry větších ploch použijte produkty z jedné výrobní šarže nebo smíchejte obsah všech balení v jedné nádobě.

Finální efekt závisí na způsobu aplikace a osvětlení ve vyzdobené místnosti.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno

**Datum aktualizace: 2023-07-18**