



## VELUR

### keramická dekorační omítka

- pryskyřičná omítka pro interiéry
- připravená k použití
- odolná proti mechanickému poškození
- aplikace hladítkem
- odolná proti drhnutí za mokra



PRO INTERIÉRY



APLIKACE  
HLADÍTKEM



ODOLNÁ  
PROTI DRHNUTÍ

### Dekorační efekt

VELUR je keramická omítka na bázi akrylátové pryskyřice. Dodává interiéru moderní, sofistikovaný vzhled. Správně zvolené osvětlení zvyšuje krásu třpytivého povrchu.

### Vlastnosti

VELUR je speciální omítka na bázi akrylátové disperze, s jemným zrnem vysoké tvrdosti a pevnosti.

Snadno aplikovatelná.

Nevyžaduje žádnou další ochranu.

Maskuje mikrotrhlínky a drobné nerovnosti povrchu.

Má zvýšenou odolnost proti nečistotám a zvýšenou odolnost proti mytí.

Velmi odolná proti mechanickému poškození.

### Účel

Omítka se používá k vytvoření dekoračních efektů na stěnách a stropích uvnitř budov. Umožňuje naaranžovat moderní i klasické místnosti.

Doporučuje se zejména pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost (kanceláře, servisní místa, nákupní centra).

| TYPY OBJEKTŮ                                                        | POUŽITELNÝ |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| bytová výstavba                                                     | +          |
| veřejně prospěšná zařízení, zdravotnická zařízení, školská zařízení | +          |
| obchodní a servisní zařízení                                        | +          |
| dopravní stavitelství                                               | +          |

| DRUH PODKLADU                                                             | PRACOVNÍ POSTUP |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| vápenocementové omítky, cementové omítky                                  | +               |
| betonové podklady (monolitické a prefabrikované)                          | +               |
| neomítnuté stěny z keramických a silikátových tvárnic, cihel a pórobetonu | +               |
| sádrové omítky, stěrky a tmely                                            | +               |
| polymerové stěrky a tmely                                                 | +               |
| podklady ze sádrokartonu, OSB desek                                       | +               |
| akrylátové malířské nátěry                                                | +               |

## Technické údaje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Aplikační teplota     | od +5 °C do +25 °C |
| Počet vrstev          | 1-2                |
| Nanášení další vrstvy | Po 3 hodiny        |
| Doba schnutí          | cca 24 hodin*      |

\* doporučené časy pro aplikační podmínky při teplotě cca 23 °C a 55% vlhkosti; při nižších teplotách a vyšší vlhkosti mohou být časy delší.

## Technické požadavky

Omítka VELUR vyhovuje požadavkům normy PN-EN 15824:2017-07 - dekorační omítka, vodou ředitelná, na vnitřní stěny, sloupy a příčky.

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| VELUR (2023)<br>Prohlášení o vlastnostech č. FOX 01-12/CPR<br>EN 15824:2017 |         |
| Zamýšlené použití:<br>na vnitřní stěny, stropy, sloupy a příčky             |         |
| Přídržnost                                                                  | 0,3 MPa |

## Provedení efektu

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být:

- stabilní;
- vzdušně suchý;
- čistý, tj. bezprašný a zbavený starých malířských nátěrů a jiných vrstev, které mohou snížit přilnavost barvy, zejména prachu, nečistot, vosku a tuků;

### Podrobné požadavky na přípravu podkladu

| Druh podkladu                                                           | Pracovní postup                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| čerstvé vápenocementové omítky                                          | natírat po vyzrání (3-4 týdny)*                                                                               |
| čerstvé betonové podklady                                               | natírat cca 1 měsíc po provedení                                                                              |
| čerstvé sádrové omítky                                                  | natírat po vyzrání (1 týden na každý cm tloušťky omítky)*                                                     |
| staré, dobře přilnavé povrchy natřené akrylátovou nebo latexovou barvou | barvu odmastit omytím vodou se saponátem a počkat, až zaschne, ošetřit základním nátěrem např. ADHEZNÍ MŮSTEK |
| staré křehké nátěry a další vrstvy se špatnou přilnavostí k podkladu    | důkladně odstranit, ošetřit základním nátěrem např. PRIMER a ADHEZNÍ MŮSTEK                                   |
| plesnivá místa                                                          | očistit a ošetřit přípravkem ATLAS MYKOS nr 1                                                                 |

### Příprava produktu

Produkt je připraven k použití.

Před aplikací vše důkladně promíchejte ručně nebo nízkootáčkovým míchadlem.

### Tónování

Barevně definovaný produkt. Omítku lze barvit pigmenty Fox Dekorator (platí pro barvu: Alaska; poměr barvení - 1 tuba 40 ml / 5 kg produktu Velur).

### Aplikace omítky

Před aplikací si naplánujte pořadí a způsob nanášení vrstev a konečný vzhled ověřte na malém vzorku!

Omítku nanášejte ve dvou vrstvách, nerezovým hladítkem, na tloušťku zrna a nanesenou omítku vyhladte. Počkejte 3 - 6 hodin, než bude povrch suchý.

Naneste druhou vrstvu omítky na tloušťku zrna, vytvořte vzor a jemně vyhladte povrch. Nechte zcela vyschnout.

## Spotřeba

---

Průměrná spotřeba je 1,1 - 1,3 kg omítky na 1 m<sup>2</sup>.

Spotřeba závisí na:

- struktuře a savosti podkladu,
- způsobu přípravy podkladu,
- zamýšleném dekoračním efektu,
- zkušenosti zhotovitele,
- tloušťce a počtu vrstev,
- zvoleném způsobu aplikace.

## Balení

---

Plastové kbelíky 5 kg.

## Bezpečnostní informace

---

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [fox-dekurator.pl](http://fox-dekurator.pl).

## Skladování a přeprava

---

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu produktu a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na [fox-dekurator.pl](http://fox-dekurator.pl).

Doba skladovatelnosti produktu (použitelnosti) je v suché formě neomezená, v mokré formě - 24 měsíců.

## Důležité doplňující informace

---

Vzhledem k velké rozmanitosti podkladů a aplikačních podmínek se doporučuje připravit před aplikací zkušební desku, abyste si mohli ověřit aplikační techniku.

Pro omítání větších ploch používejte produkty z jedné výrobní šarže.

Nástroje očistěte vodou a saponátem ihned po použití, před zaschnutím omítky.

Informace uvedené v Technickém listu jsou pouze základními pokyny pro používání výrobku a nezavazují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavební praxe a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

**Datum aktualizace: 2023-07-18**