

MONTÁŽNÍ PĚNA

TRUBIČKOVÁ NÍZKOEXPANZNÍ



Montážní pěna na bázi polyuretanu se zvýšenou vydatností. Velmi dobré tepelné a zvukové izolační schopnosti, vhodná pro interiér i exteriér. Přilne na většinu stavebních materiálů (mimo PP, PE, PTFE), po vytvrzení lze ořezávat, natírat, omítat. POUŽITÍ: Vyplňování spár, montáž okenních a dveřních rámtů, obložkových zárubní. Izolace potrubních systémů, utěšňování průchodek a chrániček ve stěnách apod..

NÁVOD K POUŽITÍ

Povrch musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nádobu před použitím důkladně protřepejte (min. 30x). Podklad před aplikací a následně i povrch nanesené pěny navlhčete nejlépe rozprašovačem. Pracujte v rozmezí teplot od +5 °C do +35 °C (ideálně +15 °C až +25 °C), v chladném období zajistěte před aplikací temperování obsahu láhve v pokojové teplotě. Našroubujte aplikátor na ventil a poloze dnem vzhůru aplikujte montážní pěnu citlivým stiskem aplikátoru. Spáry a dutiny vyplňujte přibližně z 2/3 objemu, pěna v průběhu vytvrzování mírně zvětší svůj objem. Případnou přebytečnou pěnu po vytvrzení odřízněte. Nevytvrzenou pěnu a pistoli čistěte čistěčem PU pěny a pistole nebo acetonem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Povrch vytvrzené pěny chraňte před vlivem UV záření.

BALENÍ

Aerosolová plechovka 750 ml.

BARVA

Nažloutle bílá.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C. Skladujte ve svislé poloze ventilem vzhůru!

BEZPEČNOST

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Použijte ochranné rukavice a brýle vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku. Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava. Odkaz na online školení: <https://safeusediisocyanates.eu/>

POZNÁMKY

- Před aplikací navlhčete povrchy. Pokud pracujete ve vrstvách, po každé vrstvě navlhčení opakujte.
- V případě neznámých podkladů doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.
- V exteriéru chraňte povrch pěny před působením UV záření přetmelením, zakrytím, omítkou nebo nátěrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báze	polyuretan
Konzistence	stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky	cca 8 min. (20 °C/65 % r.v.)
Rychlost schnutí	povrch nelepí po 20-25 min při
Rychlost vytvrzování	vrstva 3 cm 1,5 hod (20 °C, 65% r.v.)
Vydatnost	1000 ml = cca 45 litrů pěny (ve volném prostoru)
Struktura pěny	70-80 % uzavřených buněk
Hustota	25 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40 °C až +90 °C (po vytvrzení)
Třída požární odolnosti (DIN 4102 part2)	B3
Tepelná vodivost	0,033 W/m.K
Zvukový útlum	Zvukový útlum