

BETONOVÁ SMĚS HRUBÁ

SUCHÁ BETONOVÁ SMĚS TŘÍDY C25/30



SLOŽENÍ

Cement, písek, zušlechťující přísady.

POUŽITÍ

Na různé stavební a betonářské práce, opravy, vyplňování, zpevňování, zhotovování podkladů pod následující vrstvy, zhotovení vyrovnávacích nebo spádových podlahových vrstev, výplň ztracených bednění apod. Vhodný na konstrukční práce.

SPOTŘEBA

Orientační spotřeba je cca 21 kg/m²/1 cm tloušťky vrstvy.

VYDATNOST

Cca 12 l čerstvé směsi z pytle 25 kg.

BALENÍ

Pytel 25 kg.

SKLADOVÁNÍ

Skladovatelnost 12 měsíců. V suchu, odpovídajícím způsobem.

ČIŠTĚNÍ

Obr. č.6 - PAVÉ II. kámen č.1

Nádoby po použití bezprostředně očistit čistou vodou.

Obr. č.7 - PAVÉ II. kámen č.2
170 x 150 mm



VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA PODKLAD

Vhodným podkladem jsou stabilní, nosné, rovné, pevné plochy bez námrazy, průhybů a bez projevů jiných deformací. Podklad musí být zbaven nesoudržných vrstev. Při aplikaci na cementem vázané podklady (např. staré potěry a betony) je nutné zajistit pevné spojení vhodným kontaktním můstkem a aplikací nového betonu metodou „živý do živého“. Silně savé podklady zvlhčete, nebo upravit vhodnou penetrací dle typu podkladu.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota vzduchu, podkladu a materiálu při zpracování a zrání malty musí být v rozmezí od 5 °C do 25 °C. Při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

TECHNICKÁ DATA

Pevnostní třída dle EN 206:	C 25/30
Stupně vlivu prostředí dle EN 206:	XC2
Klasifikace konzistence:	S1
Barva:	šedá
Zrnitost:	0–8 mm
Záměsová voda:	2,4–2,65 l/25 kg
Tl. vrstvy:	40–100 mm
Teplota při zpracování:	nad 5 °C do 30 °C

Obr. č.6 - PAVÉ II. kámen č.1
160 x 150 mm

Obr. č.7 - PAVÉ II. kámen č.2
170 x 150 mm

Distributor: **PRO-DOMA, SE** | U Mototechny 89 |
251 62 Mukařov-Tehovec | tel.: +420 778 408 408 |
info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz

Výrobce: **Sievert CZ k.s.** | Vinohradská 1112/82 |
618 00 Brno | tel.: +420 515 500 815 | www.sievert.cz

