


VNĚJŠÍ ROH KLASIK

prvek těsnicího systému

VNĚJŠÍ ROH KLASIK se používá k napojení TĚSNICÍHO PÁSU KLASIK v detailech rohů. Toto řešení přináší značné zrychlení práce a zvýšení kvality prováděného díla. TĚSNICÍ PÁS, ROHY a PRŮCHODY tvoří ucelený těsnicí systém, jímž vyřešíte všechna riziková místa v hydroizolaci pro dokonalé a trvalé utěsnění. Se všemi prvky se pracuje stejným způsobem. VNĚJŠÍ ROH KLASIK je zhotoven z úpletu opatřeným tenkou vrstvou elastomeru a je vytvarovaný do konkrétního produktu.



VÝHODY, POUŽITÍ

- je vysoce pružný
- odolává širokému rozpětí teplot
- zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních i neaktivních trhlin
- vykazuje vysoký difúzní odpor vůči radonu
- odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám
- vhodný do interiéru

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Vhodným podkladem pro aplikaci může být beton, plně spárované zdivo, cementové omítky, pórobeton, sádkartonové desky, cementové potěry a malty, potěry z litého asfaltu apod. Minerální podklady musí být pevné, nosné a rovné bez hnízď, štěrku, vadných míst, rozevřených trhlin a ostrých hran. Podklady musí být bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit, a to např. VODOTĚSEM.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU

Pro samotnou pokládku VNĚJŠÍHO ROHU KLASIK je důležitý výběr izolačního nátěru. Ten musí dobře přilnout k podkladu a musí mechanicky ukotvit síťovinu na VNĚJŠÍM ROHU KLASIK. Systémově je doporučován izolační nátěr LEPENKA V KÝBLU, LEPENKA V PRÁŠKU nebo KOUPELNOVÁ IZOLACE.

POUŽITÍ

VNĚJŠÍ ROH KLASIK se zapracuje do první vrstvy čerstvého izolačního nátěru. Pro dokonalý výsledek je vhodné před zaschnutím izolačního nátěru VNĚJŠÍ ROH KLASIK zkontrolovat a případně opětovně dotlačit na požadované místo. Následně se VNĚJŠÍ ROH KLASIK celoplošně překryje izolačním nátěrem. Další vrstvou nátěru přetřeme celou plochu včetně VNĚJŠÍHO ROHU KLASIK.

ZKUŠEBNÍ ATESTY

Výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Průběžnou nezávislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provádí autorizovaná osoba č. 204.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
barva	červená, šedá (ostatní na vyžádání)
odolnost proti teple	-35 °C až do +80 °C
pevnost v tahu	7 MPa
prodloužení při přetržení	70–80 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	neomezená
tloušťka celková	min. 0,5 mm
vodotěsnost	bez průsaku