


Bramac Divoroll

KOMPAKT+_{2S}


Kvalitní a zároveň cenově dostupná difuzní fólie, která je opatřena dvěma lepicími proužky, které umožňují větrotěsné utěsnění spoje lepením tzv. „proužek na proužek“.




HLAVNÍ VLASTNOSTI




Skvělý poměr ceny a výkonu při zachování maximální funkčnosti.



Paropropustná a vodoodpudivá.



Lepicí proužek umožňuje vytvořit spolehlivý větrotěsný spoj.



Plošná hmotnost fólie.



MATERIÁLOVÉ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	LEPICÍ PÁS	BARVA	POČET VRSTEV	HMOTNOST ROLE	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ
58884	1.5 m	50 m	ANO	Zelená	3	11,4 kg	20 rolí

TECHNICKÉ INFORMACE	Hodnota	Jednotka	Tolerance [+/-]	Normy
Barva	Zelená			
Počet vrstev	3			
Plošná hmotnost	145	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Délka role	50	m	-0%	EN 1848-2
Šířka role	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Přímost	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnost v tahu (podélně)	250	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	75	%	-/+15	EN 12311-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (podélně)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (příčně)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Rozměrová stálost	2	%		EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	-20	°C		EN 1109
Ekvivalentní difuzní tloušťka s _d	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Method C
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN 1928:2000
Reakce na oheň	E	třída		EN 13501-1
Propustnost vody	>3000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMĚLÉM STÁRNUTÍ				EN17872
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN1928:2000
Pevnost v tahu (podélně)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	50	%	-/+15	EN 12311-1
Test na hnaný déšť	splněno	třída		TU Berlin
Odolnost vůči pronikání vzduchu	<0.006	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Teplotní odolnost	-40 to +80	°C		
Odolnost proti UV záření	4	měsíc		EN1296
Zakryt krytinou do	4	týdnů		EN1296

Výrobky, technické normy a osvědčené postupy jsou neustále revidovány. Vyhraujeme si právo změnit a upravit výrobky a informace bez předchozího upozornění. Pro nejnovější informace a další poradenství kontaktujte prosím tým technické podpory nebo zákaznický servis. Další informace naleznete také na našich webových stránkách.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI

Prohlášení výrobce	REACH: Bramac Divoroll Kompakt +2S neobsahuje žádné látky, které by splňovaly kritéria REACH pro látky vzbuzující velmi velké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Kompakt +2S je bez obsahu plastifikátorů a bez obsahu PFAS
Recyklace a likvidace	Bramac Divoroll Kompakt +2S lze likvidovat jako plast, jelikož nevyžaduje žádné speciální zacházení nebo postupy likvidace.
Kódy odpadů EU	Přepravné balení smršťovací fólie: 150102 Kartonové obaly a kartonové jádra: 150101 Interzero číslo: 248961 Kód odpadu: 170904



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Skladujte na suchém místě chráněném před větrem, deštěm, sluncem a teplem.


ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(prodej samostatně)



Clima Tape



Divo Tape



Unoroll



Flexiroll
Alu



Sealroll



Těsnicí
pěna pod
kontratě



Lepicí tmel pro fólie