


Bramac Divoroll

UNIVERSAL PLUS 2S


Difuzní fólie Bramac Divoroll Universal PLUS 2S je střešní fólie, která ve střešním plášti zajišťuje doplňkovou hydroizolační vrstvu. Díky integrované výztužné mřížce je tato fólie pevná a odolná. Je opatřena hydrofobní netkanou textilií a dvěma lepicími proužky, které umožňují větrotesné utěsnění spoje lepením tzv. „proužek na proužek“.




HLAVNÍ VLASTNOSTI




Výztužná mřížka pro větší bezpečí.



Zvýšená bezpečnost díky vodoodpudivé horní vrstvě z netkané textilie.



Paropropustná a vodoodpudivá.



Lepicí proužek umožňuje vytvořit spolehlivý větrotesný spoj.

160
g/m²

Plošná hmotnost fólie.

MAT. ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	LEPICÍ PÁS	BARVA	POČET VRSTEV	HMOTNOST ROLE	MN. NA PALETĚ
58833	1.5 m	50 m	ANO	Zelená	4	12,5 kg	20 rolí

TECHNICKÉ INFORMACE	Hodnota	Jednotka	Tolerance [+/-]	Norma
Barva	Zelená			
Počet vrstev	4			
Plošná hmotnost	160	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Délka role	50	m	-0%	EN 1848-2
Šířka role	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Přímost	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnost v tahu (podélně)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	360	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (podélně)	350	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (příčně)	370	N	-/+30	EN 12310-1
Rozměrová stálost	2	%		EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	-20	°C		EN 1109
Ekvivalentní difuzní tloušťka s _d	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Metoda C
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN 1928:2000
Reakce na oheň	E	třída		EN 13501-1
Propustnost vody	>3000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMĚLÉM STÁRNUTÍ				EN17872
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN1928:2000
Pevnost v tahu (podélně)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	320	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Test na hnaný déšť	splněno	třída		TU Berlin
Odolnost vůči pronikání vzduchu		m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Teplotní odolnost	-40/+80	°C		
Odolnost proti UV záření	4	měsíc		EN1296 methodology
Zakryt krytinou do	6	týdnů		EN1296 methodology

Výrobky, technické normy a osvědčené postupy jsou neustále revidovány. Vyhraujeme si právo změnit a upravit výrobky a informace bez předchozího upozornění. Pro nejnovější informace a další poradenství kontaktujte prosím tým technické podpory nebo zákaznický servis. Další informace naleznete také na našich webových stránkách.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI

Prohlášení výrobce	REACH: Bramac Divoroll Universal Plus 2S neobsahuje žádné látky, které by splňovaly kritéria REACH pro látky vzbuzující velmi velké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Universal Plus 2S je bez obsahu plastifikátorů
Recyklace a likvidace	Bramac Divoroll Universal Plus 2S lze likvidovat jako plast, jelikož nevyžaduje žádné speciální zacházení nebo postupy likvidace.
Kódy odpadů EU	Shrink fólie pro přepravu: 150102 Kartonové obaly a kartonové jádra: 150101 Interzero číslo: 248961 Číslo kódu odpadu: 170904



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

UDB/USB nach
Produktdatenblatt des
ZVDH ZVDH- Fachregel-
Klasse 3-5



Skladujte na suchém místě chráněném před větrem, deštěm, sluncem a teplem.

ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(prodej samostatně)



Clima Tape



Divo Tape



Unoroll



Flexiroll Alu



Sealroll



Těsnící pěna pod konlatě



Lepicí tmel pro fólie