


Bramac Divoroll TOP PLUS 230


Difuzní fólie Bramac Divoroll Top Plus nabízí efektivní řešení pro střechy s nízkým sklonem nebo se složitou střešní konstrukcí. Tato střešní fólie je opatřena hydrofobní netkanou textilií a dvojitém integrovaným lepicím proužkem pro homogenní spoj v místě přesahu účinně chrání proti vztlínání vody kapilárním efektem. Tato vlastnost je klíčová zejména na střechy s nízkým sklonem.




HLAVNÍ VLASTNOSTI




Mimořádně odolná difuzně otevřená střešní fólie, která ve střešním plášti zajišťuje funkci doplňkové hydroizolační vrstvy.




PE výztužná mřížka zajišťuje mimořádnou odolnost proti mechanickému namáhání.



Zvýšená bezpečnost díky vodoodpudivé horní vrstvě z netkané textilie.



Paropropustná a vodoodpudivá.



Integrované samolepicí proužky umožňují vytvoření spolehlivého homogenního spoje.

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO	ŠÍŘKA	DÉLKA	LEPICÍ PÁS	BARVA	POČET VRSTEV	HMOTNOST ROLE	MNOŽSTVÍ NA PALETĚ
58885	1.5 m	50 m	ANO	Zelená	4	18.3 kg	12 rolí

TECHNICKÉ INFORMACE		Jednotka	Tolerance [+/-]	Norma
Barva	Zelená			
Počet vrstev	4			
Plošná hmotnost	230	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Délka role	50	m	-0%	EN 1848-2
Šířka role	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Přímost	< 30	mm na 10m		EN 1848-2
Pevnost v tahu (podélně)	520	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	480	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	20	%	-/+5	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (podélně)	450	N	-/+30	EN 12310-1
Odolnost proti protrhání - dřík hřebíku (příčně)	450	N	-/+30	EN 12310-1
Rozměrová stálost	2	%		EN 1107-2
Ohebnost za nízkých teplot	-25	°C		EN 1109
Ekvivalentní difúzní tloušťka s _d	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Method C
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN 1928:2000
Reakce na oheň	E	třída		EN 13501-1
Propustnost vody	>3000	mm		EN 20811
VLASTNOSTI PO UMĚLÉM STÁRNUTÍ				EN17872
Odolnost proti pronikání vody	W1	třída		EN1928:2000
Pevnost v tahu (podélně)	470	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Pevnost v tahu (příčně)	430	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Tažnost (podélně)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Tažnost (příčně)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Test na hnaný déšť	splněno	třída		TU Berlin
Odolnost vůči pronikání vzduchu	0.004	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Teplotní odolnost	-40/+80	°C		
Odolnost proti UV záření	4	měsíc		EN1296 methodology
Zakryt krytinou do	6	týdnů		EN1296 methodology

Výrobky, technické normy a osvědčené postupy jsou neustále revidovány. Vyhrazuje si právo změnit a upravit výrobky a informace bez předchozího upozornění. Pro nejnovější informace a další poradenství kontaktujte prosím tým technické podpory nebo zákaznický servis. Další informace naleznete také na našich webových stránkách.

INFORMACE O UDRŽITELNOSTI

Prohlášení výrobce	REACH: Bramac Divoroll Top Plus 230 neobsahuje žádné látky, které by splňovaly kritéria REACH pro látky vzbuzující velmi velké obavy. Plastifikátory: Bramac Divoroll Top Plus 230 je bez obsahu plastifikátorů
Recyklace a likvidace	Bramac Divoroll Top Plus 230 lze likvidovat jako plast, jelikož nevyžaduje žádné speciální zacházení nebo postupy likvidace.
Kódy odpadů EU	Přepavné balení smršťovací fólie: 150102 Kartonové obaly a kartonové jádra: 150101 Interzero číslo: 248961 Kód odpadu: 170904



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Skladujte na suchém místě chráněném před větrem, deštěm, sluncem a teplem.

ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
(prodej samostatně)



Clima Tape



Divo Tape



Unoroll



Flexiroll Alu



Sealroll



Těsnicí pěna pod konlatě



Lepicí tmel pro fólie